

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



コーヒーブラウン

作業時間短縮
サビ取り
不要

油性シリコントタン用S

サビの上から塗れる

紫外線劣化防止剤 (HALS) 配合

高耐久アクリルシリコン樹脂配合
紫外線・塩害
雪・排気ガスに強い

美しい光沢
が長持ち

トタン部の
塗り替えに

- トタン屋根
- 下見板
- ひさし
- カラートタン

★ご購入前に裏面の
用途詳細をご確認ください

Kanpe Hapio

ポロポロ落ちるサビ・厚みのあるサビは
あらかじめ落としてください

3L
ツヤあり

標準塗り面積(1回塗り)	24~33m ² タミ 約18枚分
乾燥時間(20℃)	約1.5時間 冬期約4時間
塗装間隔(20℃)	5時間以上 冬期8時間以上

うすめ液・ペイント
用具の後始末 うすめ液
※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

用途

※表示の用途以外には使用しないでください。

- トタン屋根
カラートタン
下見板・ひさし
トタンパイ
トタン外壁
- 建材・合板など
鉄部・木部(床は
除く)
- ×塗れない素材・場所
- ガルバリウム鋼板、
塩ビ鋼板、フッ素鋼板、
銅板、ステンレス板、アル
ミ三板、樹脂板
- 油・灯油などの掛
かる所
- 常に水に浸かる所

特長

- 高耐久アクリルシリコン樹
脂と強力防サビ剤の効果に
より最高クラスの防サビ
性と高い耐久性を実現し
たサビの上から直接塗れる
高性能トタン用塗料。
- 強力防サビ剤が防錆効果
を發揮し、サビ止めと上塗り
が同時にできます。
- たれにくく塗りやすい速乾
型塗料なので作業性が抜
群です。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(アクリル・
シリコン)、顔料、紫
外線劣化防止剤
(HALS)、防サビ剤、
有機溶剤
乾燥時間: 約1.5時間(20℃)、
約4時間(冬期)
塗装間隔: 塗り重ねる時は5時
間以上(20℃)、
冬期は8時間以上

塗装方法/トタン屋根の場合(手袋を着用)

1. 下地調整



■はがれかけている古い塗膜
やポロポロ取れるようなサビ・
厚みのあるサビは皮スキ、ワイ
ヤーブラシ、サンドペーパーでよ
く落とします。

■油汚れはペイントうすめ液を
含ませた布(ウエス)で拭き、ゴ
ミ・泥などの汚れや、拭くと白い
粉が付く塗膜はデッキブラシな
どで水洗し、十分に乾燥させま
す。洗浄は高圧洗浄機を使う
と効率的です。

2. マスキング



■塗らない部分や境目は、養生
テープ、マスキングテープ、ポリ
マスカーでカバーします。

■高い所を塗るときは塗料が
飛び散ることがあるので、事前
に周辺にある車などを移動して
おきます。

3. かくはん



■開缶前に缶を逆さにして揺
すり、マイナスドライバーや缶オ
ープナーで開け、底の隅々まで
充分にかき混ぜます。

■塗料の粘度が高く、塗りにく
い時は、ペイントうすめ液で少
しうすめます。(5%以内)

4. 刷毛塗装



■刷毛で隅や瓦棒など塗りに
くい所から先に塗ります。軒先
なども忘れずに塗りましょう。

■塗装順序は上から下へ、最
後にははしごにたどり着くよう
に逃げ道をつくりながら塗ります。
(高所落下注意)

5. ロール塗装



■広い面は、瓦棒の間を1スパン
として、ローラーまたは毛幅の
広い専用刷毛で塗り広げま
す。一度に厚塗りせず2回塗り
で仕上げます。

■危険な所や足場が悪い所な
どは、ローラーにつき柄をつけ
て使えば安全に塗装できます。

用具の手入れ方法

- 使い終わったハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで
拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分
洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
- 使用済みの布(ウエス)、新聞紙などは必ず水でぬら
してから捨ててください。

取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗料上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないで
ください。結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終えてください。
- 夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で表面が熱くなる前に塗装してください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。
- つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。
- シリコン樹脂、フッ素樹脂など特殊防水処理を施した面は、塗料が付着しない場合が
あるので試し塗りをし、付着の程度を確認してください。
- 有機溶剤が含まれていますので塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥
してください。
- 塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因となりますので、雨
上がりや水洗いしたときは1日以上乾燥させてから塗ってください。
- 吸い込みのある面はつやが減少することがありますので、乾燥後、更に塗り重ねてくださ
い。
- 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年ぐらい放置後、表面のキラキラがなくな
ってから塗装します。
- 「ざん色」は乾燥後でもこするとアルミ粉が付着する事があります。
- シーリング材・コーキング材には塗料が密着しないものもありますので、試し塗りを
行ってください。
- 電動スプレーなどで吹き付け塗装するときは、霧を吸い込まないように注意してください。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処
分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。
- 一度に厚く塗らないでください。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
- 取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。


■保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光があたる場所を避けて冷暗所
に保管してください。(うすめた塗料は長期間保管できません。)
- 火気の近くでの保管は厳禁です。

■救急処置

- ★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき: 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、
医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★気分が悪くなったとき: 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

一般色/非危険物(指定可燃物)
ざん色/第2石油類 危険等級III 火気厳禁



お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: 油性シリコントタン用S 22-1