

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT

油性塗料

# さび止め 速乾エポキシ

高防錆力 アルミにも塗れる

プロ仕様

高性能エポキシ変成樹脂

1.6L

ツヤげし

標準塗り面積(1回塗り)

18~22㎡

タタミ 約 11 枚分

乾燥時間(20℃)

約 30 分

冬期約 1 時間

あかさび色

密着性・耐久性が強力

カンペハピオ

- 門扉 ● 鉄柵
- フェンス
- 物置 ● トタン
- 鉄柱・鉄骨

★用途詳細は裏面をご確認ください

うすめ液・ペイント  
用具の後始末 うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

● 容器の色表示は、中身の色やツヤと多少異なることがあります。

● 塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。

● 底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

## 用途

※表示の用途以外には使用しないでください。

- 門扉、鉄柵、フェンス、物置、鉄柱などの鉄製品およびトタン
- サッシ・カーポートなどのアルミ製建材

※この塗料は下塗り塗料です。本品乾燥後、必ず水性塗料、油性塗料(ラッカー系は除く)、トタン用塗料などの上塗り塗料で仕上げてください。

- ×塗れない素材・場所
- 自動車、バイク、高級家具、床面
  - ステンレス、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー、塩ビ鋼板
  - 食器・玩具など口に触れる危険性のある物
  - ストープなど高温部分
  - テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置いたりする椅子・棚
  - 油・灯油などの掛かる所
  - シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材
  - 浴室内
  - 常に水に浸かる所

## 特長

- 高性能エポキシ変成樹脂により密着性・防錆力がUP!長期間サビの発生を防ぎます。
- 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り適性とたれにくく塗りやすい速乾型塗料なので作業性が抜群です。
- 今まで塗装できなかった、アルミ製建材にも塗装できます。
- 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。

## 品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料  
成分: 合成樹脂(エポキシ変成)、顔料、有機溶剤  
乾燥時間: 約30分(20℃)、約1時間(冬期)  
塗装間隔: 塗り重ねる時は3時間以上(20℃)

## 塗装方法(手袋を着用)



■ はがれかけている古い塗膜やサビを皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。

■ 油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。



■ 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマーカーまたは新聞紙でカバーします。

■ 高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。



■ 開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。

■ 塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめます。(5%以内)



■ サビや古い塗膜を落とし、鉄の生地が出た所や、サビやすい所は本品を部分塗りし、乾燥後、全面に塗装します。

■ 本品乾燥後、上塗り塗料を全面に塗ります。

## 用具の手入れ方法

- 使い終えたハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
- 使用済みの布(ウエス)、新聞紙などは必ず水でぬらしてから捨ててください。

## 取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

### ■ 塗装上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終えてください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。
- 有機溶剤が含まれていますので塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。トイレ・洗面所は塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。
- 塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因となりますので、雨上がりや水洗いした時は1日以上乾燥させてから塗ってください。
- 塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
- 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年ぐらい放置後、表面のキラキラがなくなつたら、本品を塗装します。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。
- 一度に厚く塗らないでください。
- ペイントうすめ液以外でうすめないでください。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
- 取っ手は真ん中付近を持って使用してください。また、取っ手にローブをかけての持ち運びは厳禁です。

### ■ 保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光があたる場所を避けて冷暗所に保管してください。(うすめた塗料は長期間保管できません。)
- 火気の近くでの保管は厳禁です。

### ■ 救急処置

- ★ 目に入ったとき: 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★ 手や肌に付着したとき: 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★ 誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★ 気分が悪くなったとき: 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

非危険物(指定可燃物) 合成樹脂調合ペイント 火気厳禁

スチール缶

中身を使いきってから捨ててください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社 カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: 速乾エポキシさび止め

22-1

