

サビ転換剤

水 性

品種コード: 51766



特長

- ・赤サビの表面を黒サビ（黒色防錆皮膜）に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。
- ・赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。
- ・黒サビ部（黒色防錆皮膜）の耐熱温度は 150°C です。
- ・水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。

用途

- ・自転車、農機具、電化製品、釣具、タンク、配管、カーポート、園芸用品、門扉、フェンス、鉄骨、階段、物置など鉄製品の赤サビのサビ止めに

※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。

※サビが露出していない塗装面には使用できません。

※もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。

※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。

乾燥時間

20°C : 表面乾燥 : 1 時間
完全乾燥 : 8 時間
(塗装間隔: 塗装して30分後)

50ml 530839

とうめい

JANコードの上7ヶタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社 カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

