

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

Xyladecor®
Consolan®

過剰な吸い込みムラ防止／防腐／防カビ
屋外木部用／水性

3.5kg

キシラデコール® コンゾラン® 下塗り剤

Xyladecor Consolan

よくかきまぜてご使用ください

水性

業務用

3.5kg

1回塗りで32~50㎡

【適用効果】 過剰な吸い込みムラ防止、防腐、防カビ

※立地条件や周辺環境、建物の構造などにより、早期に塗装面の褪色・変色ならびにカビ、木材腐蝕、木材腐朽菌などによる汚染、加害を生じる場合があります。効果を保証するものではありません。

【使用に際しての注意】

ご使用の際は最新の製品情報、注意事項、SDSを必ずホームページから確認のうえ、施工してください。ラベル、SDS、カタログなどに記載した使用方法や注意事項などを守らないで生じた事象についての責任は負うことが出来ません。不明な点や事故などが発生した場合必ず当社へ連絡ください。
※SDSはホームページからダウンロードしてください。



【特長】

1. 過剰な吸い込みムラ防止に下塗り剤としてご使用ください。
2. 優れた防腐・防カビ効果を発揮します。
3. この塗料だけでは仕上がられません。必ず別売りの「キシラデコールコンゾラン」を上に塗り、仕上げてください。

商品の種類	キシラデコールコンゾラン 下塗り剤	キシラデコールコンゾラン
用 途	キシラデコールコンゾラン 下塗り用(過剰な吸い込みムラ防止、防腐・防カビ)	屋外木部用(3羽根下見板・地盤・窓枠・門扉など)
木材含水率	乾燥した木材 18%以下	乾燥した木材 18%以下
使用 方 法	ハケ又はローラー塗り(スプレー塗装不可)	ハケ又はローラー塗り(スプレー塗装不可)
標準塗布回数	1回塗り	2~3回塗り
乾燥・硬化時間	1~2時間	1~2時間
乾 燥 時 間	約2時間	約2時間
標準使用量	0.07~0.11kg/㎡ (9~14㎡/kg) (1回塗りの合計)	0.15~0.25kg/㎡ (4~6㎡/kg) (2~3回塗りの合計)

※吸い込みの状況によっては、使用量が0.11kg/㎡以上になる場合があります。標準使用量は、被塗材の種類(新材・古材)、樹種(針葉樹・広葉樹など)、塗装面、含水率、材のO.D.等によって異なる場合があります。

※使用環境は、気温20℃、湿度65%、木材含水率18%の条件を示します。

※以下の場合は乾燥時間を起こすことがありますので、ご注意ください。
湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、塗りの未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が乾く前に重ね塗した場合、乾燥した木材に塗料が乾く前に重ね塗した場合、乾燥が不十分な場合は、腐敗などによって塗料が流れ落ちる可能性がありますのでご注意ください。

※キシラデコールコンゾランの塗装時に過剰な吸い込みムラ防止(防腐・防カビ)としてご使用ください。

※ローラーの塗布時に塗料面に泡が発生しやすい場合がありますので、試し塗りによりご確認ください。

【塗装上の注意】

1. よく攪拌してください。
2. うすめずにそのままお使いください。ただし、塗料の粘度が高く塗りにくい時は、3~5%の水でうすめてください。うすめ場合はその日のうちに使いきってください。
3. 塗料は類白色ですが塗装後は透明になります。
4. ペンキ、ニス、ワックスなどの旧塗料が残っている場合はサンダーか皮スキなどで取り除いてください。表面のヤニは塗料用シンナーなどで取り除いてください。
5. キシラデコールコンゾラン 下塗り剤とキシラデコールコンゾランを混合して使用することは、耐水性が低下するためにお断いください。
6. キシラデコールコンゾラン 下塗り剤の単独使用は避けてください。
7. 新しい材は木の表面が高密度なため、標準使用量が塗布できない場合があります。そのため塗装面の劣化が早くなる可能性がありますので、木の表面をサンダー(ペーパー)などで研削し、塵・塗布量を増やするか、早めにシンナー系を行ってください。
8. 雨天の日、多湿時(相対湿度85%以上)、または、低温時(5℃以下)の塗装はお控えください。
9. キシラデコールコンゾラン 下塗り剤が未乾燥のうちにキシラデコールコンゾランを重ね塗りすると、乾燥遅延を起こすことがありますのでご注意ください。
10. キシラデコールコンゾラン 下塗り剤にはキシラデコールコンゾランと同じレベルの防腐・防カビ剤が配合されています。
11. 本製品は屋外木部用です。屋内木部への塗装はお控えください。屋内木部に塗装する場合は、防霉剤のキシラデコールインディアンフアイン)をご使用ください。

【安全上の注意】

1. 使用保護具 保護手袋、保護眼鏡などを使用してください。作業後の保護具は洗ってください。
2. 下記00~06について医師の手当てを受ける際は薬剤名、成分(木材用防腐剤・防カビ剤)、症状、被ばく状況をはっきりと伝えてください。
3. 皮膚付着時 塗料が皮膚につくとかぶれることがありますので、付着の際は石鹸水で洗浄してください。衣服に付着した場合は直ちに着替えてください。かぶれた場合は医師の手当てを受けてください。
4. 目や口に入った時 多量の水洗い、医師の手当てを受けてください。医師の手当てを受ける際は弱く力性であることと伝えてください。
5. 吸い込んだ時 新鮮な空気をあて、医師の手当てを受けてください。
6. 誤飲した時 直ちに吐き出し、速に医療施設を受けてください。
7. 環境への配慮 庭木、草花、金魚、鯉、蜜蜂、蚕、水生生物、愛玩動物などに被害を及ぼすおそれのある場所では使用しないでください。

8. 使用対象の制限 屋内木部、玩具、動物小屋、温室などの木材には使用しないでください。食品工場、飲食店など食料品に異物が移るおそれがある場所での塗装は避けてください。
9. 取扱い禁止者 特殊体質(アレルギー体質など)の人は作業しないでください。
10. 退避を要する人 病人、妊婦、乳幼児、特殊体質(アレルギー体質など)の人は一時退避してください。
11. 作業後の注意 手洗い、うがいをしてください。作業衣も洗濯してください。
12. 使用器具類 専用のものとし、作業後は水と中性洗剤で洗ってください。

【取扱い上の注意】

1. 廃棄の禁止 (本剤及び洗浄液)：下水、河川、池、湖沼、海、井戸、地下水などを汚染させるおそれのある場所へは廃棄しないでください。
2. 廃棄方法 空容器は他目的に使用せず、産業廃棄物処理業者に依頼してください。また、塗装後に残った少量の塗料を廃棄する場合は、ポリ布や新聞紙などに吸収させて処分してください。なお、多量の場合は、産業廃棄物として、廃棄業者に依頼してください。
3. 漏洩時の処理 少量の場合は、ポリ布や新聞紙に吸収させて処分してください。多量の漏洩の場合は、流出の防止に努めてください。地下水汚染のおそれがある場合は、警察署・保健所などへ連絡してください。
4. 環境汚染 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。
5. 家財汚染 塗装対象物以外に付着しないようご注意ください。
6. 食品、飼料汚染 食品、飼料などに付着しないようご注意ください。
7. 滅菌剤などとの塗料、薬剤などとの混合はしないでください。
8. 水質汚濁防止法上の注意 薬液浸透施設を設置する場合は、都道府県知事に対し、特定施設の出出しが必要とされます。

【保管・貯蔵上の注意】

1. 場所 食品と区別して、幼児・子供の手の届かない所に保管してください。
2. 方法 (1) 雨水、直射日光、低温(0℃以下)、高温(40℃以上)、多湿、潮風を避けて保管してください。
(2) 凍結に注意して保管してください。

一度凍ってしまった塗料は使用できません。

3. 事故防止 盗難、紛失などの事故防止に努めてください。



警告

- 農薬の被害のおそれ
- 農地にわたる、または反ば(畜)による農産物の被害のおそれ
- 水生生物に有害
- 長期継続的影響によって水生生物に有害

労働安全衛生法に関するその他情報は、SDSをご参照ください。

製造販売

大阪ガスケミカル株式会社・C

〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目2番37号 ドムシガシビル

☎ 0120-124-123

ホームページ <https://www.xyladecor.jp/>



提携先 AkzoNobel

キシラデコール、コンゾランは AkzoNobel 社の登録商標です。

指針番号

国連番号

非該当

非該当

Xyladecor®

キシラデコール®
コンゾラン®
下塗り剤