

# 変成シリコンHMアルミパウチ

品種コード: 42766

JSIA

F☆☆☆☆



仕様	
容量	色数
100ml	5色

## 特長

- ・パウチ式でカートリッジ不要。初心者でもそのまま簡単に使用できます。
- ・施工後の水性塗料の塗装が可能です。(油性塗料・溶剤型塗料は塗装できません。)
- ・一成分形で施工が容易です。
- ・耐寒・耐熱性 (-40℃～90℃) があります。

## 用途

- ・目地・防水シール、ヒビ割れ・亀裂・穴の接着・充填に
- ・外壁・外塀・サイディング・コンクリート・ブロック・外壁タイル目地・サッシ

## 乾燥時間

20℃：指触乾燥 約60分 完全乾燥 36時間 (膜厚:2mm 20℃の場合)  
※気象条件や目地の形状・材質により異なりますが、硬化するまで5～7日程度かかる場合があります。  
※水性塗料の上塗り塗装は1日後から7日以内(20℃ 湿度50%の場合)



ホワイト

507213



アイボリー

507244



アンバー

507237



グレー

507220



ブラック

507251

100ml

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。