



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
7kg	37~50㎡	約26枚分	10色
14kg	75~100㎡	約53枚分	

特長

- ・赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度の上昇を最大 22℃～5℃抑えます。(当社従来塗料比較)
- ・遮熱顔料(遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外線・排気ガスなどに強い塗膜を形成)のWブロック効果により、長期間屋根を守ります。
- ・紫外線劣化防止剤「HALS」を配合。
- ・特殊樹脂を使用した高性能油性アクリルシリコン樹脂塗料でトタン以外にもセメント瓦、新生瓦などにも強力に密着します。
- ・超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いので、作業性に優れています。
- ・消防法上の非危険物(指定可燃物)対応(新ぎん黒・新ぎん黒2号は第2石油類)

用途

- ・トタン、セメント瓦、スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアル)などの屋根
- ・建材・合板など鉄部・木部にも塗れる

うすめ液・ペイント
用具の後始末 うすめ液
 ※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

乾燥時間

20℃：約30分(塗り重ねる時は2時間以上)
 冬期：約2時間(塗り重ねる時は6時間以上)

	あかさび色	スカイブルー	ブルー	ナスコン	新コーヒープラウン	新モスグリーン
7kg	329266	329334	329327	329228	329860	329822
14kg	329396	329464	329457	329358	329877	329839
	新ぎん黒	新ぎん黒2号	新カーボングレー	新ネオブラック		
7kg	329846	329907	329884	329808		
14kg	329853	329914	329891	329815		

※新ネオブラック塗装の注意：
 1回目の塗り色はグリーンに見えますが
 2回塗り乾燥すると新ネオブラックに
 仕上がります。

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。