

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

一液反応硬化型 屋内外下塗り剤 水性 カチオンシラ-



特長

- カチオンのブラスイオンと素地・旧塗膜のマイナスイオンが電氣的に引き合い、密着性を高めます。
- シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。
- 室内かべにこびりついたシミ・たばこのヤニ・汚れのにじみ止め効果があります。
- 水性なので臭いも少なく、取り扱っても簡単です。

用途

- ブロック・モルタル・コンクリート・窯業系サイディング(セラミック系を除く)などの建材への下塗りに。
 - 室内のビニールかべ紙・石こうボード・ケイカル板への下塗りに。
 - 外壁塗り替え塗装時の旧塗膜との密着性向上に
- 表示以外の用途には使用しないこと ■シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石・特殊防水加工された素材などには不適 ■常に水に濡かる所(プール・浴槽・浴室の床・池)には不適 ■セメント瓦、スレート瓦などには「油性シーラー」をお使いください。

品名:合成樹脂塗料(水性)
成分:合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)、防カビ剤、水
塗装間隔:塗り重ねる時は2時間以上(20℃) 冬期は4時間以上

塗装方法/外かべの場合(手袋を使用)

1. 下地調整-1
はがれかけの塗膜は皮スキ、ワイヤーブラシ、サンペーパーでよく落とします。

2. 下地調整-2
素地面および旧塗膜の汚れ、ごみの除去の為、必ず水洗浄し、十分に乾燥します。高圧洗浄機を使うと効果的です。

3. マスキング
塗らない部分や埃目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。(高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺の車などを移動しておきます。)

4. かくはん
開封前に容器を逆さにしてゆすり、底の隅々まで充分にかき混ぜます。

5. コーナー塗装
素地面を十分に乾燥後、本品をゆすり、小バケで隅など塗りにくい箇所から先に塗ります。また釘頭などは、「さび止め塗料」を部分塗ります。

6. 塗装
平バケやローラーを使って全面に塗ります。塗装用具は、本品専用としてください。(他の塗料と共用するローラーが固まります。)

取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

塗装上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高いとき(85%以上)、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早めに(午後3時頃まで)塗り終えてください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●使用する時はローラートレイ(金属容器は錆びるので不可)に小出ししてお使いください。●本品はゆすりをお使いください。●塗装作業中、乾燥中も換気をよくして、十分に乾燥してください。●浴室・トイレ・洗面所は塗装後1日以上、湯気がかからないようにしてください。●新しいコンクリートやモルタル面に塗る時は施工後約1ヶ月以上経ってから本品を下塗りしてください。●コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、「変成シリコン」などで埋めます。●室内かべの塗装で、ひび割れ、小さな穴などは、「かべ穴補修用パテ」で埋め、乾燥後平らに研摩して清掃します。●塗装面が濡れていたり湿っているとき乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。十分に乾燥してから塗ってください。●本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗料を塗装してください。●上塗りは水性塗料をおすすめします。油性塗料は適しません。●他の塗料とは絶対に混ぜないでください。また他の塗料と、ハケ・ローラーなどの用具を共用すると固まりますのでおやめください。●この塗料は乳白色の液体ですが、乾くとほぼ透明になります。●乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方によって多少異なります。●やむを得ず塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗りつけ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用します。●容器は中身を使いきってから捨ててください。●塗装本来の目的以外には使用しないでください。

保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はたを完全に、直射日光や-10℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。また、水でつめた塗料は長期間保存できません。)

応急処置

- ★目に入ったとき: 多量の水で十分に洗いできるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき: 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★気分が悪くなったとき: 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

危険 ●遺伝性疾患のおそれ

株式会社 **カンペハピオ**
大阪市中央区今橋2-6-14
お問い合わせ先 **カンペハピオお客様相談室**
ナビダイヤル 有料 0570-001167
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>
商品名: **水性カチオンシーラー** X01



シリコン樹脂が下地を強化 上塗り塗料の密着力アップ!

一液反応硬化型 屋内外下塗り剤 水性

カチオンシラ-

- かべ紙などのシミ・タバコのヤニ・汚れのにじみ止めに
- ブロック・モルタル・コンクリートなどの吸い込み止め
- 石こうボード・ケイカル板などの下塗りに
- 塗り替え塗装時の密着性向上に

防カビ剤配合
シリコン樹脂配合

乳白色

★乾くとほぼ透明に仕上がります

カンペハピオ

シリコン樹脂が下地を強化 上塗り塗料の密着力アップ!

一液反応硬化型 屋内外下塗り剤 水性

カチオンシラ-

- かべ紙などのシミ・タバコのヤニ・汚れのにじみ止めに
- ブロック・モルタル・コンクリートなどの吸い込み止め
- 石こうボード・ケイカル板などの下塗りに
- 塗り替え塗装時の密着性向上に

防カビ剤配合
シリコン樹脂配合

2L

標準塗り面積(1回塗り)
10~25m²
タタミの広さで約12枚分

乳白色

★乾くとほぼ透明に仕上がります

カンペハピオ

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	K 01046
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.toryo.or.jp

シリコン樹脂が下地を強化 上塗り塗料の密着力アップ!

一液反応硬化型 屋内外下塗り剤 水性

カチオンシラ-

- かべ紙などのシミ・タバコのヤニ・汚れのにじみ止めに
- ブロック・モルタル・コンクリートなどの吸い込み止め
- 石こうボード・ケイカル板などの下塗りに
- 塗り替え塗装時の密着性向上に

防カビ剤配合
シリコン樹脂配合

用具の後始末 **水**
※うすめず、このままご使用ください。

乾燥時間(20℃)
約 **1** 時間
冬期: 約2時間

乳白色

★乾くとほぼ透明に仕上がります

カンペハピオ