

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



非トルエン・弱溶剤塗料

刺激臭が少ない
旧塗膜をおかしくくい

上塗り塗料の密着力・耐久性アップ!

建物用下塗り剤

シリコン樹脂配合

油性 密着 シーラー

屋根・コンクリート床の下塗りに最適

スレート瓦

モルタル壁

新生瓦

コンクリート壁

セメント瓦

ブロック塀

コンクリート床

の下塗りに

とうめい

1.6L

標準塗り面積 (1回塗り)

8~12m²

タタミの広さで約6枚分

乾燥時間 (20℃)

約 40分 冬期約2時間



※うすめずこのままご使用ください



第2石油類 合成樹脂クリヤー塗料
危険等級Ⅲ・火気厳禁



位置見本
4 972910 336837

建物用下塗り剤

油性 密着 シーラー

特長・用途

特長

- 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。
- 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。
- 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。
- 塗り替え時に旧塗膜をおかしくくい弱溶剤タイプです。
- トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。
- シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。

用途

- 各種カラスレート瓦、新生瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの壁、ベランダ、テラス、ポーチのコンクリート床面、コンクリートブロックの下塗り用。
- (表示以外の用途には使用しないこと。)
- この塗料は下塗り塗料です。必ず別売りの上塗り塗料で仕上げること。
- (油性シリコン屋根用、水性シリコン屋根用、水性シリコン外かべ用、水性シリコン凹凸外かべ用、水性多用途塗料など)

品名・成分・用具・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(アクリル・シリコン)、有機溶剤
用具: 油性用ハケ、ローラーハケ、受け皿、マスキングテープ、ビニールシート、ウエス

乾燥時間: 約40分 (20℃)、冬期は約2時間
塗装間隔: 塗り重ねは2時間以上 (20℃)、冬期は4時間以上置くこと。

注意事項: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い時(85%以上)、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- シリコン樹脂、フッ素樹脂などの旧塗膜および特殊防水処理を施した面は、塗料が付着しない場合があるので試し塗りをして付着の程度を確認してください。
- つやのある日塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。
- 塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥させてください。
- 夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で表面が熱くなる前に塗装してください。
- 常に水がかかる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・池)およびタイル・陶器・天然石などには使用できません。
- 塗装面が濡れていたり湿っている乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。充分に乾燥してから塗ってください。
- 新しいコンクリート面は約1ヶ月以上放置し、充分に乾燥させること。
- ひび割れ、穴、目地などはシーリング材、速乾セメントなどで埋め、できるだけ平らにしておきます。(塗料の塗れないシーリング材もあるので要注意)
- 吸い込みの多い所には2回塗りを行ってください。
- 一度に厚く塗り過ぎないでください。(チヂミ・ハジキの原因となります。)
- 本品はうすめずこのままご使用ください。

■取扱上の注意

- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ごみとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用します。
- 塗装後は手洗い、うがいを充分にすること。
- 塗料本来の目的以外には使用しないこと。
- 取っ手にロープをかけて持ち運びは厳禁。
- 保管上の注意
- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。
- 塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光を避けて冷暗所に保管すること。
- 応急処置
- ★ 目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること。
- ★ 手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けること。
- ★ 誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けること。
- ★ 気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。
- 乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方によって多少異なります。
- この缶はよくかき混ぜられるように多少大きめにしています。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

☎0120-167167

株式会社 カンペハピオ

大阪府吹田市江坂町1-23-20

ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: 油性密着シーラー M01

塗装方法: 外かべの場合(必ず手袋を着用すること)



■はがれかけの古い塗膜は皮スキ・ワイヤーブラシなどでよく落とし、油污れはペイントうすめ液で拭き取り、泥、ホコリ、苔、藻類などはデッキブラシやほうきなどで除去します。



■汚れのひどい箇所は洗剤を付けてブラシ・スポンジ・タワシなどで洗い、さらに水洗いして、表面が白っぽくなるまでよく乾かします。
■かびの発生箇所は市販のかび取り剤またはキッチン用漂白剤で除き、ブラシ、スポンジなどでヌメリがなくなるまで水洗いし、よく乾かします。




■雨どい、窓枠、床、通路などの塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカー、新聞紙などでカバーします。
■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておくこと。




■開封前に容器を逆さにしてゆすり、底の隅々まで充分にかき混ぜます。



■素地面を充分に乾燥後、塗装は上部から下部へ、塗りにくい隅やコーナー部から刷毛を使って塗装します。
■本品はうすめずこのままご使用ください。



■平ハケやローラーを使って全面に塗ります。
■塗装用具は本品専用としてください。
■厚塗り厳禁。(旧塗膜のチヂミ・上塗り塗料のハジキの原因になります。)



プロテクター・プラスチック (PE) キャンプ・容器: スチール

カンペハピオ