

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



# Hapio Friends

ハピオフレンズ

白



## 水性多用途

ウレタン樹脂配合塗料

## 水性

ツヤあり  
1回塗り

# 鉄木 コンクリート

うすめ液・  
用具の後始末 水

※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。

乾燥時間(20℃): 約1時間 冬期 約2時間  
塗り面積(1回塗り): 11~16m<sup>2</sup>  
タタミの広さで約8枚分

カンペハピオ

- 屋内外の鉄部  
門扉・物置・鉄骨・鉄柱  
フェンス・農機具
- 屋内外の木部  
板ベ・ドア・雨戸・柵  
ガーデニング用品
- コンクリート・ブロック
- サイディング
- 発泡スチロール
- プラスチック(一部を除く)

★ご購入前に裏面の用途詳細をご確認ください

● 容器の色表示は、中身の色やツヤと多少異なることがあります。  
● 塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。  
● 底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

## 用途

\*表示の用途以外には  
使用しないでください

- 窓枠、格子、羽目板、雨戸、板べい、ドア、ガーデニング用品などの屋内外の木製品
- 門扉、物置、フェンス、電気・機械器具、農機具などの屋内外の鉄製品
- 発泡スチロール、プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) ※ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く
- 浴室、台所、洗面所、トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁、板壁
- 外かべ(コンクリート、モルタル、サイディング ※セラミック系は除く)、ブロック塀

### ×塗れない素材・場所

- 自動車、バイク、高級家具、ユニットバス、フローリング床、コンクリート床、ビニールかべ紙
- 食器・玩具など口に触れる危険性のある物
- 吸い込みのない木材(プリント合板・テコラ板など化粧板) ■ 鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーローなど)、塩ビ鋼板
- タイル、陶器、天然石 ■ シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材 ■ ストープなど高温部分 ■ 荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置いたりするテーブル天面・椅子・棚
- 油・灯油などの掛かる所 ■ 常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり池)

## 特長

- 紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。
- 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
- 防カビ剤配合なので長期間カビの発生を防ぎます。
- 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくい。

## 品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料  
成分: 合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防カビ剤、水  
乾燥時間: 約1時間(20℃)、約2時間(冬期)  
塗装間隔: 塗り重ねる時は4時間以上(20℃)  
冬期は6時間以上

## 塗装方法/木部の場合(手袋を着用)




■ 未塗装の木部はサンドペーパーを木目にそってかけて木肌を荒れを調整します。  
■ はがれかけの塗膜は皮スキ、サンドペーパーなどでよく落とし、つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、塗る面のゴミは布(ウエス)でから拭き清掃します。



■ 足もと、塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマスカー、または新聞紙でカバーします。  
■ 高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺の車などを移動しておきます。



■ 釘の頭などさびやすい部分には、「さび止め塗料」を塗っておきます。  
■ 外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に「木部用シーラー」を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。



■ 開缶前に缶を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえてマイナドライバーや缶オープナーなどで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。  
■ 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめます。(5%以内)



■ 下塗り乾燥後、小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。  
■ 木口部分は雨などの水分を含みやすいので念入りに塗ります。

## 用具の手入れ方法

■ 使い終わったバケや用具は新聞紙などで拭き取り、水で十分に洗い、さらに中性洗剤入りの水で洗ってから、陰干し後、ビニール袋に入れて保管します。

## 取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

### ■ 塗装上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終えてください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。
- つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。
- 一度に厚く塗らないで、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥してください。浴室・トイレ・洗面所は塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。
- 塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
- コンクリート面のひび割れなどの雨水が入りやすい所は、「変成シリコン」や耐水性のある「屋外用バテ」などで埋めます。
- シーリング材・コーキング材には塗料が密着しないものもありますので、試し塗りを行ってください。
- 塗装する面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になり、また、十分に乾燥していない木部にも塗れません。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残渣処理剤」を使用してください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
- 取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。

### ■ 下塗りの注意

- 屋外の無塗装の木部に直接塗る場合は、「木部用シーラー」を下塗りします。
- 鉄部に塗る場合は、十分にサビを落とし、「さび止め塗料」を下塗りします。
- 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年ぐらい放置後、表面のキラキラがなくなつてから、「さび止め塗料」を下塗りします。
- 新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上経ってから、「水性シーラー」を下塗りします。
- 屋外の古いコンクリート・モルタル・サイディングに塗る時や、古い塗膜がある時は、「水性シーラー」を塗ります。(吸い込み、劣化が少ない旧塗膜にはシーラーは不要です。)
- シーラーの厚塗りは厳禁です。

### ■ 保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。水でうすめた塗料は長期間保存できません。)

### ■ 救急処置

- ★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し、清浄な場所で安静にしてください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14  
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: ハピオフレンズ

スチール缶

中身を使いきってから捨ててください。

Y01