

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



美しく・なめらかに・仕上げる事が出来ます



コンクリート部

- ブロック塀
- 屋内外かべ

木部

- 羽目板 ●雨戸 ●窓枠
- 手すり ●工作品
- 戸袋 ●ホビー ●犬小屋
- ウッドデッキ ●ドア

鉄部

- フェンス ●シャッター
- 物置 ●プランコ ●ドア
- スチール棚 ●トタン
- ロッカー ●門扉

気軽に、たのしく、アレスアーチ
Multi Emulsion Color Mat

カンペハピオ

1L

1回塗り標準塗布面積
タタミの広さで

約 **5** 枚分
(7~9㎡)

乾燥時間

約 **1** 時間(20℃)
冬期：約 **2** 時間

おすすめの液 **水**

用具のあとしまつ

多用途つやけしアレスアーチ

特長・用途	塗装方法/木部の場合(手袋を着用)	注意事項: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。
<p>特長: ■塗るときの臭いが少ない超微臭塗料です。</p> <p>■乾きが速く、雨や日光に強い塗膜となり、優しい色彩と落ち着いたつやけし仕上げが、長期間維持されます。</p> <p>■自然にけいむ優しい色が揃い、好みに合わせた配色が楽しめます。</p> <p>用途: ■屋内外の木部や鉄部、コンクリートかべ、モルタル、浴室、ビニールクロス壁紙、サイディング(セラミック系は除く)、家具、インテリア品、ウッドクラフト、ベンチ、ドアの多用途に適します。(表示以外の用途には使用しないこと。自動車・高級家具・フローリング・コンクリート床には不適)</p>	<p>1. 下地調整</p> <p>■はがれかけの塗膜は皮スキ、サンドペーパーなどでよく落とし、つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、塗る面のひきはウエスで拭き清掃します。</p> <p>2. マスキング</p> <p>■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマーカーまたは新聞紙でカバーします。</p> <p>■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。</p> <p>3. 下塗り</p> <p>■外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地に当社の「ウッドシーラー」を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。</p> <p>4. かくはん</p> <p>■開缶前に缶を逆さにして振り、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーで開け、底の隅々まで十分にかき混ぜます。</p> <p>■塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)</p> <p>5. 塗装</p> <p>■下塗り塗料の乾燥後、小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーバケを使って全面に塗ります。</p> <p>■木口部分は雨などの水分を含みやすいので念入りに塗ります。</p> <p>6. あとしまつ</p> <p>■使い終わったバケや用具は新聞紙などで拭き取り、その後よく洗い、さらに中性洗剤入りのお水で洗ってから陰干し後ビニール袋に入れて保管します。</p>	<p>■塗装上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早めに塗り終わってください。 ●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。 ●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。 ●一度に厚く塗らないで、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥してください。浴室・トイレ・洗面所は塗装後1日以上水・湯気がかからないようにしてください。 ●塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。 ●新しいコンクリートやモルタル面に塗る時は施工後約1ヶ月以上経ってから、当社の「油性シーラー」を下塗りしてください。 ●屋外の古いコンクリートやモルタル面に直接塗る時や、古い塗膜がある時は付着性向上のため、当社の「油性シーラー」を塗ります(厚塗り禁止)。劣化していない旧塗膜にはシーラーの塗装は不要です。屋内の吸い込みの激しい面の塗装ではシーラー代わりに本品と水を1:1に混ぜてうすく下塗りします。 ●コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、当社の「変成シリコーン」「パテ」などで埋めます。 ●新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のキラキラがなくなってから、当社の「水性さび止め」を下塗りし、十分に乾燥後塗ります。 ●室内かべの塗装で、ひび割れ、小さな穴などは、当社の「アルゴンパテ」(かべ穴補修用水性パテ)で埋め、乾燥後平らに研磨して清掃します。 ●鉄部の塗装で生地が出た所やさびやすい所は、当社の「水性さび止め」を部分塗りしておきます。 ●シリコン樹脂・フッ素樹脂・ユニットバス・ホーロー・タイル・陶器・天然石・ステンレス・アルミには使用できません。 ●常に水がかかる所(プール・浴槽・浴室の床・池)には塗れません。 ●塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になり、十分に乾燥していない木部にも塗れません。 <p>■取扱上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分すること。 ●塗装本来の目的以外には使用しないこと。 <p>■保管上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。 ●塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。 (一度凍った塗料は使用不可。また、水でうすめた塗料は長期間保存できません。) <p>■救急処置</p> <ul style="list-style-type: none"> ★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗いできるだけ早く医師の診察を受けること。 ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けること。 ★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けること。 ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。
<p>品名・成分・塗装間隔・用具</p> <p>品名: 合成樹脂塗料</p> <p>成分: 合成樹脂(アクリル)、顔料、水</p> <p>塗装間隔: 塗り重ねる時は4時間以上(20℃)、冬期は6時間以上</p> <p>用具: 水性塗料用バケ、ローラーバケ、マスキングテープ、ビニールシート、ウエス、受け皿</p>	<p>株式会社カンペハピオ</p> <p>大阪府吹田市江坂町1-23-20</p> <p>お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室</p> <p>☎0120-167167</p> <p>ホームページ http://www.kanpe.co.jp</p>	
<p>商品名: 多用途つやけしアレスアーチ</p>	<p>F01</p>	