

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT

UVA 紫外線吸収剤

HALS 紫外線劣化防止剤

W効果で太陽光の紫外線から劣化を防ぐ

水性 微臭 速乾 塗りやすい

# Wカットクリアコート

## W-CUT CLEAR COAT 水性透明保護塗料

### 1.6L

標準塗り面積(1回塗り)  
11.2~16㎡  
タタミ 約8枚分  
乾燥時間(20℃)  
約1時間 冬期約2時間

うすめ液・用具の後始末 水  
※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

ツヤあり とうめい

### 用途

- コンクリート
- モルタル
- 鉄製品
- 木製品
- プラスチック
- ★無塗装の鉄製品 屋外木製品 には塗れません

ご購入前に裏面の用途詳細をご確認ください

耐久性 UP

ツヤ UP

●容器の色表示は、印刷の為、中身の色やツヤと多少異なることがあります。  
●塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。  
●必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

### 用途

\*表示の用途以外には使用しないでください

- 門扉、シャッター、フェンス、電気・機械器具、農機具などの屋内外の鉄製品
- コンクリート、モルタルの外かべ、ブロック塀
- 台所、洗面所、トイレなどの屋内のコンクリート・モルタル壁
- 建具、板壁、木工品などの屋内の木製品
- 発泡スチロール、プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS)※ポリエチレン、ポリプロピレンなどを除く

### ×塗れない素材・場所

- 油性塗料・ラッカー系塗料を塗装した面
- 自動車、バイク、高級家具、ユニットバス
- 屋根、フローリング床、コンクリート床、ビニールかべ紙
- 無塗装の鉄製品
- 鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーローなど)、塩ビ鋼板
- ストーブなど高温部分
- 油、灯油などが掛かる所
- 屋外の木製品
- テーブル天面、常に衣服や物が接するイスや棚など
- 食器・玩具など口に触れる危険性のある物
- 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)
- サイディング
- タイル、陶器、天然石
- シリコン・フッ素・セラミック、光触媒処理素材など特殊加工された素材
- 常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室・池)

### 特長

- UVA(紫外線吸収剤)・HALS(紫外線劣化防止剤)を配合しており、紫外線による劣化を防ぎます。
- 水性塗料を塗装後に、本品を上塗りすることで耐久性とツヤ感を更にアップさせます。
- 防カビ剤、防サビ剤配合なので長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
- 臭いが少なく、乾燥が速い、塗りやすい水性塗料です。


### 品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名:合成樹脂塗料  
成分:合成樹脂(アクリル)、紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)、防サビ剤、防カビ剤、水  
乾燥時間:約1時間(20℃)、約2時間(冬期)  
塗装間隔:塗り重ねる時は4時間以上(20℃) 冬期は6時間以上

### 塗装方法 / 鉄部の場合(手袋を着用)




■はがれかけている古い塗膜やサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーで十分に落とします。  
■油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで十分に掃除します。(剥がれや塗装不良の原因となりますので、下地調整は入念に行ってください。)



■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。  
■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。



■開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナードライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。  
■塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)



■小刷毛で隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、広い面は平刷毛やローラーを使って全面に塗ります。

### 用具の手入れ方法

■使い終わったハケや用具は新聞紙などで拭き取り、水で充分に洗い、さらに中性洗剤入りの水で洗ってから、陰干し後、ビニール袋に入れて保管します。

スチール缶 中身を使いきってから捨ててください。

### 取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

- #### ■塗装上の注意
- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。
  - 結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終わってください。
  - 乾燥中に水分の影響を受けたり、塗装する面が濡れていたり湿っていると、塗膜白化や塗膜異常の原因になります。また、十分に乾燥していない木部・コンクリートにも塗れません。
  - 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
  - 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。
  - 塗装時は乳白色をしています。乾くと「とうめい」に仕上がります。
  - 一度に厚く塗らないで、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。
  - トイレ・洗面所は塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。
  - 塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
  - 塗装後は濡れ肌になるため、下地の色より濃くなります。特に素地の劣化が激しい場合は塗装ムラが出る場合があります。
  - 新しいコンクリート・モルタル面に直接塗る場合は、施工後約1ヶ月以上経ってから、本品を2回塗りしてください。
  - 外かべに塗る場合は、充分に水洗いを行い、入念に汚れを除去してください。
  - 無塗装の屋内木部に直接塗る場合は、本品を2回塗りしてください。
  - コンクリート面のひび割れなどのシーリング材での補修は本品塗装後に施工してください。(シーリング面への塗装は、塗膜汚染・付着不良などの原因となります。)
  - やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。
  - 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
  - 取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。
- #### ■保管上の注意
- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
  - 塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。水でうすめた塗料は長期間保存できません。)
- #### ■救急処置
- ★目に入ったとき: 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
  - ★手や肌に付着したとき: 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときは、医師の診察を受けてください。
  - ★誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けてください。
  - ★気分が悪くなったとき: 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: Wカットクリアー

Y01



Kanpe Hapio