

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



超速乾  
驚異の耐久力



1.6L

油性

トップガード  
**TOP**  
GUARD  
シリコン多用途

ツヤあり

標準塗り面積(1回塗り)  
13~18㎡  
タタミ約10枚分  
乾燥時間(20℃)  
約30分 冬期約2時間

うすめ液・ペイント  
用具の後始末 うすめ液  
※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。

紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い!

カンペハピオ

- 鉄部
- 木部
- アルミ・ステンレス
- トタン・新生瓦
- サイディング
- コンクリート
- モルタル・ブロック
- プラスチック(一部を除く)

★ご購入前に裏面の  
用途詳細をご確認ください

●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。  
●塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。  
●底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

用途

※表示の用途以外には  
使用しないでください。

■門扉、フェンス、物置などの鉄製品およびアルミ・ステンレス  
■板べい、ドア、ガーテニング用品などの屋内外の木製品  
■外かべ(コンクリート、モルタル、サイディング※セラミック系は除く)、ブロック塀  
■トタン、セメント瓦、スレート瓦、新生瓦  
■プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、FRP、ABS)※ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く

×塗れない素材・場所 ■自動車、バイク、高級家具、フローリング床、コンクリート床、ビニールかべ紙 ■メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー、塩ビ鋼板 ■食器・玩具などに口に触れる危険性のある物 ■ストーブなど高温部分 ■荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置いたりするテール天面・椅子・棚 ■油・灯油などの掛かる所 ■吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) ■タイル、陶器、天然石 ■シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材 ■釉薬瓦、無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦)、施釉セメント瓦、コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦 ■常に水に浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり池)

特長

■高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。  
■アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢保持・色調保持を実現しました。  
■たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。  
■防サビ剤配合なので長期間サビの発生を防ぎます。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料  
成分: 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、光安定剤、防サビ剤、有機溶剤  
乾燥時間: 約30分(20℃)、約2時間(冬期)  
塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上(20℃) 冬期は6時間以上

塗装方法/鉄部の場合(手袋を着用)

1. 下地調整  
■はがれがけしている古い塗膜は皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とし、油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布(ウエス)やダスターバケで掃除します。
2. マスキング  
■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。  
■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。
3. 下塗り  
■鉄の生地が出た所やさびやすい所は、「さび止め塗料」を部分塗ります。
4. かくはん  
■開缶前に缶を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえてマイナスドライバーや缶オープナーなどで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。  
■塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめます。(5%以内)
5. 塗装  
■下塗り塗料の乾燥後、小さいバケで隅など塗りにくい所から先に塗り、広い面は、平バケやローラーで塗り広げます。

用具の手入れ方法

■使い終えたハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。  
■使用済みの布(ウエス)、新聞紙などは必ず水でぬらしてから捨ててください。

取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終えてください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりが感を確認してください。
- つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。
- 有機溶剤が含まれていますので塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。浴室・トイレ・洗面所は塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。
- 塗表面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因となりますので、雨上がりや水洗いした時は1日以上乾燥させてから塗ってください。また、充分に乾燥していない木部にも塗れません。
- 塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
- 吸い込みのある面はつやが減少することがありますので、乾燥後、更に塗り重ねてください。
- 「ざん色」は乾燥後でもこするとアルミ粉が付着する事があります。
- 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のキラキラがなくなってから、「さび止め塗料」を下塗りし、充分に乾燥後、上塗りします。
- 新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上経ってから、「油性シーラー」を下塗りしてください。(シーラーは厚塗り厳禁)
- 屋外の古いコンクリート・モルタル・サイディングに塗る時や、古い塗膜がある時は付着性向上のため、「油性シーラー」を塗ります。(吸い込み、劣化が少ない旧塗膜にはシーラーは不要です。)
- セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト・コロニアル)は「油性シーラー」を下塗りします。
- コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、後塗装可能な「屋外用パテ」などで埋めます。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。
- 一度に厚く塗らないでください。
- ペイントうすめ液以外でうすめないでください。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 塗塗本来の目的以外には使用しないでください。
- 取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。

■保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光が当たる場所を避けて冷暗所に保管してください。(うすめた塗料は長期間保管できません。)
- 火気の近くでの保管は厳禁です。

■救急処置

- ★目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

一般色/非危険物(指定可燃物)  
ざん色・ざん黒/第2石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁


お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社 カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: 油性トップガード



中身を使い切ってから捨ててください。

Y01