



油性

木材保護塗料

木目を生かした半透明着色仕上げ

Protective coating for wood.

This translucent coating allows the beauty of natural wood, prevents damage from water and sunlight.

防虫

防腐

防カビ

UV
カット

日本製
MADE IN JAPAN

3L

2回塗り

標準塗り面積

15~21.3m²

タタミ 約9~13枚分

乾燥時間(20°C)

約8時間 冬期約12時間

用具の
あとしまつ
ペイント
うすめ液

※うすめず、このままご使用ください。

屋外・ウッドデッキ・ラティス・パーゴラ
木部・フェンス・ログハウス・ベンチ
・遊具・板べい

※用途詳細は裏面をご覧ください。

カンペハピオ

耐久力に
優れた
油性タイプ

●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。
●塗り面積、乾燥時間、着色力、色合いは、気象条件、塗る素材、塗り方によって多少異なります。
●底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

用途

※表示の用途以外には使用しないでください。

木部に浸透して木目を生かす
屋外木部専用塗料です。

- ・ウッドデッキ・ラティス
- ・トレリス・パーゴラ
- ・フェンス・ログハウス
- ・ベンチ・遊具・プランター
- ・羽目板・窓枠・戸袋
- ・板べいなど

✗ 吸い込みのない素材には塗れません。
●プリント合板・デコラ板など化粧板
●塗料やワックスが塗られている面は完全に取り除く必要があります。

✗ 常に水がかかる所には塗れません。
✗ 食品と接触する所、または食器が置かれる所には使用しないでください。
✗ 木製の鳥籠や犬小屋、または温室の内部の木材には使用しないでください。

特長

- 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。
- 優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
- 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品 名: 合成樹脂塗料

成 分: 合成樹脂(アルキド)、顔料(とうめいには含まれません)、防虫剤、防腐剤、防カビ剤、紫外線吸収剤、有機溶剤

乾燥時間: 約8時間(20°C)、
約12時間(冬期)

塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上
(20°C)

塗装方法(手袋を着用)



■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどを布(ウエス)で取り除いてください。



■塗料、ニスなどの旧塗膜がある面はワイエーブラシなどで完全に取り除きます。
■サンドペーパー#240を木目に沿ってかけ、下地の調整をします。



■開缶前に缶を逆さまにして揺り、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。



■防虫・防腐用刷毛に塗料を含ませ、容器のフチでタレを調整し、木目に沿って一定方向にうすく塗り広げてください。1回目を塗ってから2時間以上乾燥させ、2回目を重ね塗りしてください。
■ウッドデッキなど広い平面の塗装にはコテバケが便利です。

用具の手入れ方法

■使い終えたハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分に洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。

■使用済みの布(ウエス)や新聞紙などは、必ず水でぬらしてから捨ててください。

スチール缶 中身を使いきってから捨ててください。

第四類・第二石油類(危険等級Ⅲ)
合成樹脂クリヤー塗料 火気厳禁

取扱い上の注意 :

塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

塗装上の注意

- 気温5°C以下、雨天、湿度の高い(85%)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。
- 次のような症状をお持ちの方は作業しないでください。体調の悪い人、薬品/化学品アレルギーの人、じんましん・かぶれ・気管支喘息をおこしやすい人、妊娠している人など。
- 下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり感や色、乾燥性が左右されますので、目立たないところで試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認してください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥させてください。
- 充分に乾燥していない木部には塗らないでください。
- 塗料が庭木・草花など植物にかかるないように、金魚や魚類がいる池などに入らないように注意してください。
- スプレー塗装(吹きつけ作業)は行わないでください。
- 塗料やニスが塗られている面は、サンドペーパーで完全に塗膜を取り除く必要があります。
- ヤニのある箇所は、乾燥がかなり遅くなったり、場合によっては乾かないことがあります。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 本品はうすめずにご使用ください。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用してください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
- 取っ手にロープをかけての持ち運び厳禁です。

保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光があたる場所を避けて冷暗所に保管してください。
- 火気の近くでの保管は厳禁です。

救急処置

- ★目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

0120-167167

株式会社 カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14
ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: 油性木材保護塗料

Q01