

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

屋内外木部用

木部保護着色塗料

コンソラン®

塗膜が伸縮して
割れにくい

塗膜が密着して
はがれにくい

塗膜に
通気性があり
膨れにくい

高耐久性水性ペイント

内容量 標準塗り面積
(2回塗り)
2L : **6** タタミ約
枚分

乾燥時間 用具の後始末
約**2時間** : **水**

● 環境・人に、優しい ●

Consolan®


ご使用方法




1 下地処理
塗る面のゴミ、油分、さび、ほこりなどを取って下さい。かびやペンキ・ニス・ワックスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどを使って完全に除去して下さい。



2 かくはん
缶をさかさまにしてよく振り、容器のふたに手を添えて開け、棒などで缶の底までよくかき混ぜて、うすめずにそのままお使い下さい。



3 仕上げ塗り
よく乾燥した材にコンソランをハケかコテバケ、ローラーを用い、2回塗りで仕上げして下さい。塗り重ねには、4時間以上の乾燥時間が必要です。



4 洗い出し
使い終わったハケや用具は、新聞紙などで塗料をふき取ってから水で洗って下さい。残った塗料はふたをし、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保管して下さい。

特長

塗膜が伸縮性、密着性、通気性に優れ、ワレ、ハガレ、フクレが起こりにくく、長期にわたり木部を保護します。

用途

屋内外の木部
(下見板、羽目板、窓枠、窓格子、破風、戸袋、バルコニー、デッキ、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、ログハウスなど)

注意事項：塗料を正しく使っていただくため、必ずお読み下さい。

使用上の注意

- 使用前も使用中もよくかき混ぜて、中身を均一にご使用下さい。
- 粘度が高く塗りにくい時は、10%以内の水でうすめて、よくかくはんして使用して下さい。うすめた場合はその日のうちに使いきって下さい。
- 雨天の日、あるいは気温が5℃以下の時はご使用は避けて下さい。十分に乾燥していない木部には塗らないで下さい。
- コンソランの上からニス等を塗ってつやを出すことは避けて下さい。
- コンソランの塗布面同士は触れると接着することがあるので、注意して下さい。
- あらかじめ試し塗りをし、色や仕上がりを確認して下さい。
- 乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。

保管上の注意

- 子供の手の届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないよう注意して下さい。
- 容器のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所には置かないで冷暗所に保管して下さい。
- 凍結に注意して保管して下さい。一度凍ってしまった塗料は使用できません。

取扱上の注意

- 作業中は手袋や保護眼鏡などを着用し、皮膚についた塗料はすぐに水洗いして下さい。
- 作業中は風通しを良くし、塗装面を十分乾燥させて下さい。作業後も乾燥するまでは、換気を良くして下さい。
- 作業後は手洗い、うがいを十分にし、作業着も洗濯して下さい。
- 塗料を皮膚に長く触れさせないで下さい。
- 手や肌が荒れた時は石けん水で洗って、ハンドクリームを塗って下さい。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙等に塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- 塗装本来の目的以外には使用しないで下さい。
- 他の塗料との混合は避けて下さい。

救急処置：下記のようなことが起きた場合は応急処置をし、必要に応じ医師の診察を受けて下さい。

- **目に入った時**：多量の水で十分に洗って下さい。
- **飲み込んだ時**：すみやかに医師の診察を受けて下さい。
- **気分が悪くなった時**：作業を直ちに中止し、空気の清浄な場所で安静にして下さい。

スチール

中身を使いきってから捨てて下さい。

品名/合成樹脂塗料(水系)
成分/合成樹脂(アクリル)、顔料、水
塗り面積/11~13m²(2回塗り)
乾燥時間/約2時間(気温20℃、湿度65%)
塗り重ねるときは4時間以上あけて下さい。

コンソランは、ICI Paints Deco社の登録商標です。

製造販売

日本エンバイロケミカルズ株式会社・G
〒541-0045 大阪市中央区道修町二丁目3番8号
TEL(大阪)06-6204-2454 (東京)03-5444-9880

提携先 ICI Paints Deco GmbH

指針番号

非該当

国連番号

非該当