

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

油性

●**摩擦・衝撃に強い**

新オーク

KANSAI PAINT
カンペハビオ

※印刷の為、実際の色合いとは若干異なります。

高耐久 一液型ウレタン

油性ウレタン 着色ニス



●**屋内の木部・木製品**

●**家具・建具・木工品など**

着色 + ニス仕上げが同時にできる

300ml
2回塗り

標準塗り面積	乾燥時間(20℃)
1.8~2.4㎡	約 2 時間
タタミ 約1.3枚分	冬期約4時間

うすめ液・ペイント用具の後始末、うすめ液
※塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

●乾膜の色差は、中身の色と多少異なる場合があります。木の種類・塗り回数によっても仕上がりの色は変わります。
●乾膜の塗り面積は、中身の色と多少異なる場合があります。木の種類・塗り回数によっても仕上がりの色は変わります。
●底に成分が沈んで表示の色と異なる場合があります。木の種類・塗り回数によっても仕上がりの色は変わります。

用途・特長

- 用途** ■家具、建具、木工品など屋内の木部・木製品
●高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
●UV塗装やセラミック塗装をしたものには不適。
●常に水に浸かる所には不適。
- 特長** ■木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。
■高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(ウレタン)、顔料、有機溶剤
乾燥時間: 約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
塗装間隔: 塗り重ねる時は6時間以上(20℃)、10時間以上(冬期)

塗装方法(手袋を着用)

- 1 清掃** ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはペイントうすめ液や中性洗剤などで丁寧に落とします。
- 2 下地調整** ■キズ、へこみは「木部用パテ」で補修し、サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地の調整をします。必要に応じて「どの粉」で目止めします。※パテやどの粉を使用すると使用部と未使用部では塗装後の色が異なることがあります。
- 3 マスキング** ■塗らない部分や埃目はマスキングテープ、ポリマーカーまたは新聞紙でカバーします。
- 4 下塗り** ■未塗装の木部を塗装する場合は、「木部用シーラー」を下塗りするとよりキレイに仕上がります。
- 5 かはん** ■開ける前に容器を逆にして揺すり、容器のふたに手をそえて開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。■塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめます。(5%以内)
- 6 塗装** ■木目にそって、一度に厚塗りせず、うすく伸ばしながらムラにならないように塗ります。■塗り重ねる時は6時間(冬期は10時間)以上おいてから行い、2~3回塗りて仕上げます。■塗り重ねる前にサンドペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

用具の手入れ方法

- 使い終わったハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
■使用済みの布(ウエス)、新聞紙は必ず水でぬらしてから捨ててください。

取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意

- 表示の用途以外には使用しないでください。●塗り回数を増すと仕上がりの色合いは濃くなります。●気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)ときは塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。●有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。●火気のあるところでは塗らないでください。●ペイントうすめ液以外でうすめないでください。

■保管上の注意

- この塗料は飲みものではありません。子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、**直射日光があたる場所を避けて冷暗所に保管してください。**(うすめた塗料は長期間保管できません。)
●火気の近くでの保管は厳禁です。

■救急処置

- 目に入ったとき : 多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
●手や顔に付着したとき: 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に变化等があるときには、医師の診察を受けてください。
●誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
●気分が悪くなったとき: 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。



キャブ:PP
中 栓:PE
容 器:PET
庶業者の場合は、お住いの自治体のルールに従ってお捨てください。



●引火性液体および蒸気 ●引火性液体および蒸気 ●吸入すると有害 ●皮膚刺激 ●発がんのおそれ ●疑い ●水生生物に強い毒性 ●水生生物に非常に強い毒性

お問い合わせ先 **カンペハビオお客様相談室**

ナビダイヤル有料 **0570-001167**

株式会社 **カンペハビオ** 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: **油性ウレタン着色ニス**

Y01

第2石油類・火気厳禁



☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

油性

摩耗・衝撃に強い

KANSAI PAINT
カンパビオ

ガス抜きキャップ付

日本製
MADE IN JAPAN

高耐久 一液型ウレタン

油性ウレタン

着色ニス
スプレー

着色 + ニス仕上げ
が同時にできる



屋内の
木部・木製品

●家具●建具●木工品など

300ml
2回塗り

標準塗り面積 乾燥時間(20℃)
0.5~0.7㎡ 約2時間
タタミ 約0.4枚分 冬期約4時間

使用用途

※表示の用途以外に使用しないこと

■家具、建具、木工品など屋内の木部・木製品

- 床、テーブル天面、高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・テコラ板など)、吸い込みの大きいMDF板などには不適。
- UV塗装やセラミック塗装をしたものには不適。●常に水がかかる所には不適。

- 特長**
- 木目を生かした着色とニス塗りが同時に出来ます。
 - 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。
 - スプレータイプなので刷毛垢がつかず、滑らかに仕上がります。

塗装方法(手袋を着用)

- 1.清掃 ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはベントラうすめ液や中性洗剤などで丁寧に落とします。
- 2.下地調整 ■ニス、ヘコミは「木部用パテ」で補修し、サンドペーパー20番を目にぞうがけ、下地の調整をします。必要に応じて「と」の粉で止めます。
- 3.マスキング ■塗らない部分や埃目はマスキングテープ、ポリマーカーまたは新聞紙でカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
- 4.下塗り ■未塗装の木部を塗装する場合は、「木部用シーラー」を下塗りするとよりキレイに仕上がります。
- 5.塗装 ■容器を充分に振り、塗面の噴出口の間は15~30cmの間隔をとってください。●噴射の状態、スプレーを動かす速さなどあらかじめ試し塗りを行ってください。●一度に厚塗りしないなど、塗面に平行に移動しながら、やや遅めにまんべんなく2~3回塗り仕上げてください。●塗り重ねる前に「サンドペーパー」を320番で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗ってください。

取扱い上の注意

- 塗装上の注意 ●表示の用途以外には使用しないでください。●どめい「3分やどめい」は少し黄味がかつたどめいに仕上がります。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、仕上がりを確認してください。●有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●旧塗膜がある場合はラッカー溶剤が塗膜面に、塗装を行ってください。●この塗料は2回に噴射されます。噴射口を回転させ、塗りやすい噴射方向に変えて塗ります。噴霧の状態、スプレーを動かす速さなどあらかじめ試し塗りを行ってください。●やもを得ず塗料を捨てる時は、火気の近い屋外で、新聞紙などへ広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●火気のあるところは塗らないでください。●保管上の注意 ●子供の手の届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●残った塗料ふたを、破裂防止のため、容器のさびやすい、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管してください。●正立保管してください。●火気の近くでの保管は厳禁です。●救急処置 塗料が目に入った時、塗装中気分が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けると。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名:合成樹脂塗料
成分:合成樹脂(ウレタン)、顔料(どめい)3分やどめい(は含まず)、有機溶剤

乾燥時間:約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
塗装間隔:塗り重ねる時は約4時間以上(20℃)、約8時間以上(冬期)

第2石油油類135ml・危険等級Ⅲ・火気厳禁
合成樹脂クリアー塗料

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

- 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ったからガス抜きを行ってください。●取扱い作業中、ガス抜き作業とは火気の無い室内で作業を行ってください。●中身が飛び回る場合がありますので、汚れても差し支えない所、服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指路に従ってください。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くに使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温に近づくとき破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近づく温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れないこと。
⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

- 危険**
- 極めて可燃性、引火性の高いエゾール●引火性の高い液体および蒸気●高圧ガス: 錯する包装のおそれ●皮膚刺激・強い眼刺激●ガスがその場の人の生命を脅かす●呼吸器の被害のおそれ●臓器(中脳神経系、呼吸器、肝臓、腎臓)の障害のおそれ●呼吸やめまひのおそれ●長期にわたる又は反復暴露による臓器(神経系、呼吸器、肝臓、腎臓)の障害のおそれ●長期経時的呼吸によって水生生物に毒性

スプレー缶 中身を使い切った後、ガス抜きキャップでガスを完全に抜き、プラスチックで分別して、燃えないゴミとして捨てること。(各自自治体の処理に従うこと)

キャップ:フィルム:プラスチック(PP) 容器:スチールボタン:プラスチック(PE)

お問い合わせ先 カンパビオお客様相談室
〒570-0016 河内
株式会社 カンパビオ 大阪市中央区今橋2-6-14
https://www.kanpe.co.jp
商品名: 油性ウレタン着色ニススプレー X01

●●●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方向などによって多少異なります。●●●色シールの色は印刷の為、中身の色と多少異なります。●●●容器を逆さまにした状態では吹き付けできません。使用中も時々かくはしゃくしてください。