

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT

油性

摩耗・衝撃に強い

とうめい

印刷の為、実際の色合いとは若干異なります

高耐久-液型ウレタン

# 外部用ニス

1.6L  
3回塗り

標準塗り面積

7~9m<sup>2</sup>

タタミ 約6枚分

乾燥時間(20℃)

約2時間

冬期約4時間

うすめ液・ペイント  
用具の後始末 うすめ液

※塗りにくい時は5%  
以内でうすめてください。

日光・雨  
に強い



屋外の木部・木製品

- 木製ドア ●羽目板 ●下見板
- 木製遊具 ●ガーデン用品など

カンペハピオ

## 用途・特長

**用途** ■木製ドア、羽目板、下見板、木製遊具、ガーデン用品など屋外の木部・木製品

- 高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
- UV塗装やセラミック塗装をしたもの、シリコン樹脂、フッ素樹脂、その他特殊処理した面には不適。
- 常に水に浸かる所には不適。

**特長** ■高耐久-液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。  
■日光や雨に強く、美しいつやを長期間保持します。

## 品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

**【品名】** 合成樹脂塗料  
**【成分】** 合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤  
**【乾燥時間】** 約2時間(20℃)、約4時間(冬期)  
**【塗装間隔】** 塗り重ねる時は6時間以上(20℃)、10時間以上(冬期)

## 塗装方法(手袋を着用)

- ① 清掃** ■はがれかかった古い塗膜は、ワイヤーブラシなどで取り除きます。■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはペイントうすめ液や中性洗剤などで丁寧に落とします。
- ② 下地調整** ■キズ、へこみは「木部用パテ」で補修し、サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地調整をします。必要に応じて「との粉」で目止めします。※パテやとの粉を使用すると使用部と未使用部では塗装後の色が異なることがあります。
- ③ マスキング** ■塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。
- ④ 下塗り** ■塗装の木部を塗装する場合は、「木部用シーラー」を下塗りするとよりキレイに仕上がります。
- ⑤ かくはん** ■開ける前に缶を逆さにして揺すり、缶のふたに手をそえてマイナスドライバーや缶オープナーなどで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。■塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめます。(5%以内)
- ⑥ 塗装** ■木目にそって、一度に厚塗りせず、うすく伸ばしながらムラにならないように塗ります。■木口(切り口)は水が浸透しやすいので、充分に塗り重ねます。■塗り重ねは6時間(冬期は10時間)以上おいてから行い、2回目を塗ります。これを繰り返し3回塗りで仕上げます。■塗り重ねる前にサンドペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

スチール缶 中身を使いきってから捨ててください。

第2石油類・危険物等級Ⅲ  
合成樹脂クリアー塗料・火気厳禁

## 用具の手入れ方法

■使い終えたハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。  
■使用済みの布(ウエス)、新聞紙は必ず水でぬらしてから捨ててください。

**取扱い上の注意** 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

**■塗装上の注意**  
 ●表示の用途以外には使用しないでください。●仕上がりは少し黄味がかかったとうめいに仕上がります。●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風の強い日は塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。●ラワン材や建物の南・西に面した部分は劣化が早いので、早めに塗り替えを行ってください。●有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●ステイン類で着色する場合は、旧塗膜を除去してから塗ります。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。●火気のあるところでは塗らないでください。●ペイントうすめ液以外でうすめないでください。●取っ手は真ん中付近を持って使用してください。また取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。

**■保管上の注意**  
 ●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光があたる場所を避けて冷暗所に保管してください。(うすめた塗料は長期間保管できません。)  
**■救急処置**  
 ★目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。  
 ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。  
 ★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。  
 ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14  
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名 : 外部用ニス

A01

●容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。また、木の種類の塗り回数によって変わります。  
●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ液などによって多少異なります。  
●底に成分が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。