

☆商品パッケージ記載内容は、

パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



特長

- すり込みやすい微粉末タイプのとの粉で、木目によくなじみ、塗りやすく、乾燥後、研ぎやすい。
- 木目や木肌の美しさを引き立てた仕上がりができます。

用途 屋内外の木製品、家具、木工品に。

乾燥時間 約30分（20℃）、冬期約1時間

塗装方法（手袋を着用）

- ① あらかじめ木地をサンドペーパー（240～280番）で整えます。
- ② との粉 100g に対し水約 90cc を加え、かるく混ぜます。5 分たったら充分にかき混ぜてかゆ状にします。
- ③ 水性塗料用ハケで木目にそって塗ってください。
- ④ 半乾き状態になったら丸めた布（ウエス）で、ら線を描きながら木目にすり込み、余分などの粉は拭き取ってください。
- ⑤ 日陰で乾燥させ、240～280 番のサンドペーパーで木目にそって軽く研ぎます。研ぎかすは乾いた別の布（ウエス）で拭き取ります。
- ⑥ 1 回で目止めが不十分などときは、③～⑤を繰り返し行ってください。
- ⑦ 木部用ニスで上塗り（仕上げ塗り）をします。

必要な用具

サンドペーパー（240～280番）
水性塗料用ハケ・布（ウエス）・
木部用ニスなど。



内袋:PE



外箱:紙

●廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに従ってお捨てください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名：微粉末との粉 白

X01

カンペハピオ



カンペハピオ

微粉末との粉 白

木部用目止め剤



微粉末との粉 白

木部用目止め剤

屋内外の木部・
家具・作品など
木目を生かした
仕上がり

200g

標準塗り面積

約 2.5㎡
タタミ 約 1.5枚分

乾燥時間(20℃)

約 30分 冬期約1時間

取扱い上の注意①：

正しく使っていただくため、
必ずお読みください。

■塗装上の注意

- 雨天や湿度の高い日（85%以上）、風の強い日の塗装作業はさけてください。
- あらかじめ汚れても差し支えない服装で作業してください。
- 水を加え過ぎると本来の目止め効果が得られません。
- 使用中は粉塵を吸い込まないように換気をしてください。
- 取り扱い後は、手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を充分行ってください。
- 塗装以外の用途には使用しないでください。
- 安全・衛生上の注意
- との粉を皮膚に長く触れさせないでください。

※乾燥時間、塗り面積の表示は気象状態、木の種類、形状、塗り方、研ぎ方などにより多少異なります。



4 972910 390266

取扱い上の注意②：

正しく使っていただくため、
必ずお読みください。

■保管上の注意

- この製品は食べ物ではありません。子供の手が届かない安全な場所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。

■廃棄時の注意

- 袋は中身を使いきってから廃棄してください。

■救急処置

- 下記のようなことが起こった場合は応急処置をし、必要に応じ医師の診断を受けてください。
- ★との粉が目に入った時：多量の水で十分に洗ってください。
- ★かゆみや腫れを生じた時：ハンドクリームを塗ってください。
- ★吸い込んだり飲んだ時：水をコップ2杯飲み、すぐに吐き出させてください。
- ★気分が悪くなった時：作業をすぐに中止してください。

カンペハピオ