油性 着色力に 優れた



KANSAI PAINT カンペハピオ

※印刷の為、実際の色合いとは 若干異なります。



屋内外の未塗装の 木部·木製品

●家具 ●建具 ●木工品など

※用途に応じた二スを上塗りしてください。

一回塗り

標準塗り面積 4.5~5.4m タタミ 約3枚分

乾燥時間(20°C) 約日時間 冬期約2時間

ペイント 具の

## 用途・特長

■家里 建里 木工品など屋内外の未塗装の木部・ 木製品

- ※必ず用途に応じたニスを上塗りしてください。
- ※旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります。 ●高級家具、吸い込みのない素材 (プリント合板・デコラ 板など)には不滴。
- ■常に水がかかる所には不滴。
- □木目の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 ■着色力と耐久性に優れているので、屋外でも使用できます。 ■塗りやすく、色むらが出にくい着色剤です。

## 品名•成分•乾燥時間•塗装間隔

名:合成樹脂塗料

合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

8時間以上(冬期)

乾燥時間:約1時間(20°C),約2時間(冬期) : 塗り重ねる時は拭き取り後、4時間以 F (20°C).

## 塗装方法(手袋を着用)

- → 計 掃 ■旧塗膜は、ワイヤーブラシなどで完全に取り除き ます。
  - ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはペイントうす め液や中性洗剤などで丁寧に落とします。
- ②下地調整 ■サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地 の調整をします。必要に応じて「との粉」で目止め します。
- €マスキング ■塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリ マスカーまたは新聞紙でカバーします。
- △かくはん ■開ける前に容器を逆さにして揺すり、容器のふた。 に手をそえて開け、底の隅々まで充分にかき混ぜ
- (る途 装 ■木目にそって、厚塗りせずうすく伸ばしながらムラ にならないように塗ります。
  - ■塗装後約5分程おいて布で円を描きながらすり込み、 均一に着色し、余分なステインを拭き取ります。
- ⑥上塗り ■拭き取り後、4時間(冬期は8時間)以上おいてから 用途に応じたニスを上塗りしてください。

## 用具の手入れ方法

- ■使い終えたハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイント うすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
- ■使用済みの布(ウエス)、新聞紙は必ず水でぬらしてから捨ててください。

## 取扱上の注意:塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

## ■塗装上の注意

●表示の用途以外には使用しないでください。●塗り回数を増すと仕上がりの色合いは濃く なります。●気温5 $^{\circ}$ C以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風の強い日は途らな ■汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してくださ い。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。●有 れていますので、途装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●やむを 得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、 「残途料処理剤」を使用してください。●火気のあるところでは塗らないでください。●本品は うすめずにご使用ください。

## ■保管上の注意

●この塗料は飲みものではありません。●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食を しないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、直射日光があたる場所を避けて冷暗所 に保管してください。●火気の近くでの保管は厳禁です。

## ■救急処置

多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 ★手や肌に付着したとき:石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の 診察を受けてください。

★誤って飲み込んだとき:無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。

★気分が悪くなったとき:作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。



自治体のルールに従って お捨てください。

# お問い合わせ先 カンベハピオお客様相談室

ナビタイヤル有料 0570-001167 株式会社 カンベハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ https://www.kanpe.co.ip

商品名:オイルステインA

X01

第2石油類·火気厳禁



Ō

6

m