


☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズやパッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



水に強い  
汚れに強い  
乾燥が速い



きれいなツヤで  
なめらかに仕上がる  
**アクリルシリコン**



人と環境にやさしい  
**非トルエン・キシレン塗料**

シックハウス症候群の一因とされるトルエン・キシレンは配合していません

# 油性 シリコン ラッカースプレー アクリルシリコン

乾燥時間(20℃)  
約**30分**

冬期は約1時間

標準塗り面積(2回塗り)

0.9~1.4m<sup>2</sup>

タタミの広さで約0.7枚分

(メタリックの場合は3回塗り)

0.7~1.1m<sup>2</sup>

タタミの広さで約0.5枚分

強靭な塗膜を  
作ります

## 鉄部

- フェンス●シャッター
- 物置 ●スチールドア
- トタン●門扉●ロッカー
- 鉄柱●雨戸●農具

## 木部

- 羽目板●ドア●さく

★用途詳細は裏面をご確認ください

カンペハピオ

420ml

- 乾燥時間/塗り面積の表示は、気象条件/塗る素材/形状/塗り方/色などによって多少異なります。
- キャップや色シール/振つりカンペハピオの表示は必ずご確認ください。
- 使用前に塗膜を良く振つりカンペハピオを良くかき混ぜてください。
- 使用後や使用中を中断する際は噴出口が閉まり、30秒以上経過後から30秒以上経過後は必ず噴出口を閉めてください。
- 本品以外の塗りの重ねは避けてください。色が密着可能な場合があります。(U)キャップは必ず閉めてください。

用途:シャッター・物置・電気器具(非昇温部)・自転車・家具・工作品などの屋内外の鉄製品・木製品。タッチアップ・マーキングに(自動車・高級家具・食器類・皮製品・熱いものを置くテーブル・ストーブの高温部・吸い込みの大きいMDF板・床面・常に水に濡かる所)には使用不適。アルミ・ステンレス・プラスチック・コンクリート・発泡スチロール・ガラスには使用不適。)

特長:アクリルシリコン樹脂により耐水性・耐久性に優れた汚れに強い強靭な塗膜を形成します。細かなキズに噴霧されますので、たれにくく美しい色と日光に強い塗膜が得られます。

品名:ラッカー  
成分:ニトロセルロース、合成樹脂(アクリルシリコン)、顔料(とろみ)、つや消しとうめいは顔料(を含まず)、有機溶剤  
塗装間隔/塗り重ねる時は1時間以上(20℃)、冬期は2時間以上

- 塗装方法**
1. 下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
  2. マスキング ■塗らない部分や埃目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
  3. 塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りすると乾くことがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややゆっくりにまんべんなく2~3回くり塗り重ねてください。
- 用具の手入れ方法** ラッカーうすめ液で洗ってください。

- 取り扱い上の注意**
- 塗装上の注意 ●有機溶剤が含まれているので塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人、物、観音魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●**旧塗膜がある場合は、ラッカー溶剤が塗装面をおす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。**●塗り替えの場合は剥がれた古い塗膜やびり皮スキャムやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。●塗料はだ円形に噴射されます。噴出口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり感など事前に試ししてください。●塗った物を積み重ねないでください。荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。●シルバーの場合、乾燥後でも塗装表面を強くすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。

- 保管上の注意** ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はキャップを、直射日光のため温度が高い容器がさびやすい所や直射日光を避けた温度の高い自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。●**危険処置** 塗料が目に入ったり、塗装中火気が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けること。

**ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)**

- 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業:ガス抜き作業とも火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所、服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。



## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。  
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
③高温にするや破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。  
④火の中に入れてはいけないこと。  
⑤使い切った捨てること。  
高圧ガス: DME

第2石油類 ソリッドエナメル	189ml	ゴールド・シルバー	168ml
どうめい・つや消しとうめい	189ml	メタリック	210ml
危険等級III・火気厳禁	合成樹脂エナメル塗料(とろみい、つや消しとうめい)	合成樹脂クリヤー塗料	

<b>危険</b>	●極めて可燃性の高いPPF(高圧容器)に充填されたおそれ●吸入すると有害●強い眼刺激●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ●発がんのおそれ●生体繁殖又は胎児への影響のおそれ●機器の障害●既製品はめいめいのおそれ●水生生物に有害
-----------	--

キャップ・フィルム: プラスチック(PP) ボタン: プラスチック(PE) 容器: スチール

**ステール缶** 中身を使い切った後、ガス抜きキャップでガスを完全に抜き、プラスチックと分別して、燃えないゴミとして捨ててください。(地方自治体の基準に従ってください)

**株式会社カンペハピオ**  
大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 <http://www.kanpe.co.jp>

〒570-0017 0570-001167 https://www.kanpe.co.jp

商品名:油性シリコンラッカースプレー 22-1