

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

非トルエン
キシレン

アクリル
シリコン

KANSAI
PAINT

日本製
MADE IN JAPAN

精円
吹き
ノズル

人と環境に
やさしい

高耐久
高性能

シックハウス症候群
の一因とされる
トルエン・キシレンは
配合していません

仕上がりがキレイ

エナメル
ラッカースプレー

エナメル調の
最高級の艶


400ml

塗り面積
(2回塗り)
0.9~1.4㎡
タタミの広さで
約0.7枚分

乾燥時間
(20℃)
約30分
冬期は約1時間



鉄・鉄製品



木・木製品



タッチアップ

★用途詳細は裏面をご確認ください

カンペハビオ

ガス抜き
キャップ

●乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件、塗る素材、形状、塗り方などによって多少異なります。
●キャップやノズルの色は中身の色と多少異なります。
●使用前に容器をよく振って、カプラーで閉じてから30秒以上静置してから使用してください。
●使用後や空気を長く吸って、カプラーを外す際は、噴出口が汚らぬよう、30秒程度空吹きし、噴出口をキャップで閉じてください。
●本品は、他の塗りを重ねる際は、磨き除去する必要があります。色が変化する可能性があります。
●本品は、他の塗りを重ねる際は、磨き除去する必要があります。色が変化する可能性があります。
●本品は、他の塗りを重ねる際は、磨き除去する必要があります。色が変化する可能性があります。

使用用途

※表示の用途以外には使用しないでください。

●鉄・鉄製品の塗装に
●木・木製品の塗装に

シャッター・フェンス・物置・机・ロッカー
犬小屋・家具・スチール製品・家電品
電気機械器具(非可燃品)・自転車・三輪車
ホビー用品・工作品・おもちゃなど

●タッチアップ

×自動車・高級家具・食器類・製品・熱いものを置くテーブル
ストープの高温部・吸い込みの大きいMDF板・床面
油が掛かる所・常に水に浸かるような所には使用出来ません。

×アルミ・ステンレス・プラスチック
コンクリート・発泡スチロール
ガラスには使用出来ません。

塗装方法

1. 下地調整 ■ 塗る面のゴミ・泥・油・分・さび・ヤニかびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■ 塗らない部分や埃目は、マスキングテープ・新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■ 塗料を吹きつけるときは容器を十分に振り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。■ 噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■ 一度に厚塗りすると乾くことがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法

ラッカーうすめ液で洗ってください。

取り扱い上の注意

●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中にも換気をよくしてください。●人物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●旧塗膜がある場合は、ラッカー溶剤が塗膜面をおかす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。●塗り終後は、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がりが感ど事前などに試してください。●塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。●シルバーの場合、乾燥後でも塗装表面を強くすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。

●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食しないよう注意してください。●残った塗料はキャップをし、破裂防止のため温度が高い、容器がさびびやすい直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。●緊急処置 ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できる限り早く医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

品名・成分・塗装間隔

品名: ラッカー
成分: ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料(とうめい)は顔料を含みます。有機溶剤
塗装間隔: 塗り重ねる時は1時間以上(20℃)、冬期は2時間以上

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業、ガス抜き作業ともに火気のない屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たった所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れてはいけないこと。
⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

危険

- 極めて可燃性の高いエアゾール
- 高圧容器: 熱すると破裂のおそれ吸入すると有害
- 強い眼刺激性
- 発がんのおそれの疑い
- 環境の有害
- 酸化剤又は爆発性のおそれ
- 水生生物に有害

キャップ・フィルム: プラスチック(PP)
ボタン: プラスチック(PE)
容器: スチール

ステール缶

中身を使い終わった後、ガス抜きキャップでガスを完全に抜き、プラスチックと分別して燃やさないゴミとして捨てること。(各自治体の燃焼に従ってください)

株式会社カンペハビオ 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンペハビオお客様相談室 ホームページ

〒570-0017 0570-001167 <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: エナメルラッカースプレー 22-1

第2石油類 一般色 200ml シルバー 160ml
危険等級 III・火気厳禁・合成樹脂エナメル塗料
(とうめい)合成樹脂クリアー塗料