

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

ひととき自立つ  
鮮やかなカラー

KANSAI  
PAINT

橋円  
吹き  
ノズル  
ガス抜き  
キャップ

# 蛍光

スプレー

目立たせたい 注目させたい 危険を認識させたい 所の塗装に



屋内木部・鉄部・アルミ・  
コンクリート・ガラス・  
プラスチック（一部を除く）

※屋外では短期間の使用に限りませ  
※用途詳細は裏面をご覧ください

300ml

塗り面積 0.8~1.2m<sup>2</sup>  
(2回塗り) タタミの広さで約0.7枚分

乾燥時間 約 20分  
(20℃) 冬期は約40分

カンペパオ

●乾燥時間 塗りの面積表示は気象条件による塗料の乾燥時間であり、必ずしも乾燥時間と一致するものではありません。  
●キャップと容器の密着性を高めるため、キャップを締めるときは、必ずキャップの中心を押し込んでください。  
●使用後は必ず容器の蓋をしっかりと閉じ、キャップをしっかりと締め、30分程度静置してから使用してください。  
●使用前後、容器の中身を良く振り混ぜてください。色が変わる可能性があります。  
●本品以外に塗る重なる場合は、必ず塗り重ねてください。色が変わる可能性があります。

## 使用用途

- 目立たせたい所、注目させたい所、危険を認識させたい所の塗装に
- 防災器具・安全標識・マーキング・看板・POP・スイッチ・裝飾品・スキー・釣具・プラモデルなど
- 鉄部、屋内木部、コンクリート、ガラス、アルミ、プラスチック(アクリル・硬質塩化ビニル可、発泡スチロール・PE・PP・ABSには不適)

※自動車、高級家具、床、屋外木部、熱い物を置くテーブル天面、吸い込みの多いMDF板には不適。  
※屋外では短期間の使用に限りませ。  
※耐久性を高め、ツヤを出すには充分乾燥させてから、水性スプレーのうらみを上塗りします。(若干色合いが変わります。)

## 特長

- 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。
- 暗い所でフラウライトやヘッドライトなどの光をあてると独特のソフトな光を放ちます。
- ※夜光塗料のように発光はしません。

## 塗装方法

1. 下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキングテープ・新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。  
■噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りせず、数回に分けて塗ります。塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラッカーうす液で洗ってください。

## 取り扱い上の注意

- 塗料上注意 ●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人、物、観賞魚、ペット、観、食品等から守ってください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高いとき(85%以上)および風の強いときは、塗らないでください。●塗料はだ円筒に噴射されます。噴出口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり感などを事前に試してください。●塗装するものは、よく乾かしてから塗ってください。●塗料は炎に燃えつき、燃焼が伴って塗料が焦げたり、変色したりすることがありますので、作業中は手袋、マスク、保護眼鏡を着用してください。●白い面の上塗り塗ると一層鮮やかさが増します。(下塗りには水性スプレーのホワイトを塗ります。)更に黒でふちどりをすれば引き立ちます。●塗った物を積み重ねないでください。また、重荷のかかる物を置く場所には塗らないでください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●火気のあるところでは塗らないでください。
- 保管上の注意 ●子供の手の届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はふたをし、破裂防止のため、温度が高い所、容器がさやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●自立保管してください。


救急処置 ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗いで、できるだけ早く医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を取り込んで昏気が重くなった場合は、空気の浄な場所へ安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付いた場合は多量の水で洗い流し、痛み、痛みは外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

## 品名・成分・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料  
成分: 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤  
塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上(20℃)、冬期は4時間以上

## ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業が終了後作業中に火気のない屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れてもよい服・手袋を着用して作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。



## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。  
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たると火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。  
④火の中に入れてはいけないこと。  
⑤使い切ったら捨てること。

高圧ガス: DME・LPG

危険 ●極めて可燃性の高いエゾール●高圧容器: 熱すると破裂のおそれ●吸入すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●発がんのおそれの疑い●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害●眠気又はめまいのおそれ●水生生物に毒性

第2石油類 105ml/缶等級Ⅲ-火気厳禁 合成樹脂用エマルジョン塗料

株式会社カンペパオ 大阪市中央区今橋2-6-14

TEL: 06-6541-1111 FAX: 06-6541-1112  
E-MAIL: kane@kane.co.jp  
〒545-0016 大阪府大阪市中央区今橋2-6-14  
商品名: 蛍光スプレー 22-1

キャップ・ボタン・フィルム  
:プラスチック  
容器:  
:スチール