

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



非鉄金属への 塗装前に

密着スプレー

透明



プライマー(下塗り)

ラッカー・水性・油性塗料の上塗りが出来る

ステンレス
アルミニウム
クロムメッキ
亜鉛メッキ
ブリキ
真ちゅう
銅

今まで塗れなかった
非鉄金属への塗装が
出来る!

300ml

塗布面積(1回塗布)
1.2~1.4m²
タタミの広さで約0.9枚分

乾燥時間(20℃)
約20分
冬期は約40分

カンペハピオ

●乾時間・塗面積の表示は、気象条件適する素材・形状・塗り方・色などによって多少異なります。
●製品を逆さまにした状態では吹き出しができません。
●使用前に容器をよく振りかき混ぜてから30秒以上経ってから使用してください。使用も時々かき混ぜてください。
●使用後に容器を良く振りかき混ぜてから30秒以上経ってから30秒程度空気に吹き出しを止めてください。

特長 ●塗料の密着が悪い非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。●乾きが速く、透明に仕上がります。●塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。●ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗り塗装できます。
用途 ●ステンレス、アルミニウム、クロムメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、真ちゅう、銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り用(表示の用途以外には使用しないこと) ※本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗装をしてください。※亜鉛メッキ板・真ちゅうへ塗装する場合、油性(アルキド・フタル酸系)塗料は付着が悪いので、上塗りには適しません。

品名 ●合成樹脂塗料
成分 ●合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
塗装間隔 ●塗り重ねる時は2時間以上(20℃) 冬期は4時間以上

- ### 塗装方法
1. 下地調整 ■塗る面のゴミ・油分・さび・ワックスなどを取り除きます。さびは、サンドペーパーやワイヤーブラシを使ってできるだけ取り除きます。
 2. マスキング ■塗らない部分や境目にはマスキングテープ、新聞紙などでカバーします。
 3. 塗装 ■吹き付けるとき、容器を充分に振り、塗る面と噴出口の間は15~30cmの間隔をとってください。■一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、まんべんなく塗ります。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗ってください

取り扱い上の注意

塗装上の注意 / ●有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくしてください。●人、物、観音魚、ペットにからならないようにしてください。●食器、熱いものを置くテーブルおよび床には塗らないでください。●気温5℃以下のときや、雨天、湿度の高いとき(85%以上)および風の強いときは、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●塗料は6円形に噴射されます。噴出口を回転させ、噴射の形状、スプレーを動かす速さ、仕上がり感など事前に試してください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。●人体や塗装目的以外に使わないこと。●火気のある所で塗らないでください。

保管上の注意 ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はふたを、破裂防止のため容器のそばやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないこと。●正立保管してください。

救急処置 / 塗料が目に入ったり、塗装中火気が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けること。

ガス抜きキャップ使用方法(腐蝕時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気のない屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない無しの服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れないこと。
⑤使い切って捨てること。
高圧ガス：DME

第2石油類 100ml 危険等級Ⅱ・火気厳禁・合成樹脂(ポリ)エーテロ

危険	
<p>●極めて可燃性の高いエーテロ ●高圧容器・熱すと破裂のおそれ ●吸入すると有害・強い眼刺激 ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●臓器の障害 ●眼気又はめまいのおそれ</p>	

キャップ・ボタン・フィルム : プラスチック

容器 : スチール

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14
お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 info@kanpe.jp ホームページ
〒212-0167 0570-001167 <https://www.kanpe.jp>
商品名: 非鉄金属用密着スプレー 22-1

4 972910 366562