

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

Kanpe Hapio



(社)日本塗料工業会登録
登録番号 K 01080
ホルムアルデヒド等類等級 F☆☆☆☆
問い合わせ先 <http://www.toroyo.or.jp>

水性工作用 スプレー

塗れる素材 屋内外の木部・鉄部・アルミ・紙・プラスチック(アクリル・硬質塩ビ・ABS樹脂)・発泡スチロール・コンクリート・ガラス(短期使用に限る)

塗れない素材・場所 自動車・高級家具・食器類・床面・熱い物を置くテーブル・ストーブの高温部・吸い込みの大きいMDF板・常に水に浸かる所・ポリエチレン・ポリプロピレン
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。

**乾燥
時間**
(20℃)


約 30分
冬期は約 2時間

**塗り
面積**
(2回塗り)

0.2
0.4㎡
タタミ約0.2枚分

●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件・塗る素材・塗り方・色などによって多少異なります。

100ml



塗装方法 1. 下地調整 ■ 塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。2. マスキング ■ 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。3. 塗装 ■ 塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。■ 一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。4. 用具の手入れ方法 ■ 乾燥前に水で洗ってください。取れないときはラッカーうすめ液で洗ってください。

取扱い上の注意 塗装上の注意 ●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人や物、観賞魚、ペットにかからないように注意してください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い(85%以上)時および風の強い時は、塗らないでください。●噴射の状態、スプレーを動かす速さなど、あらかじめ試し塗りをしてください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋・マスク・保護眼鏡などを着用してください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに余った塗料を塗り広げて(噴射音が消えるまでガスを抜き)、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●火気のある所で塗らないでください。

保管上の注意 / ●子供の手が届かないところに保管し、いたずらをしてはいけないよう注意してください。●残った塗料はふたをし、**破裂防止のため**容器のさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。

●救急処置 ●塗料が目に入った時、塗装中気分が悪くなった場合は、洗眼などの応急処置をし、必要に応じて、医師の診察を受けてください。

●キヤップや色シールの色は自身の色と多少異なります。●ペンタトナント(S)カラーは白でも若干黄色や緑が混ざります。●容器を逆さにした状態で長時間放置しても若干黄色や緑が混ざります。●使用前に容器をよく振ってから30秒以上続けてかかると、使用中もきき味がくまらなくなることがあります。●使用後は噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてからフタをしてください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たった所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。
高圧ガス：DME

非危険物(指定可燃物) 33ml・火気厳禁

容器
キャップ・フィルム : プラスチック(PP)
ホタン : プラスチック(PE)

危険



株式会社 **カンペハピオ** 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 **カンペハピオお客様相談室**

ホームページ

ナビダイヤル・有線 0570-001167 <http://www.kanpe.co.jp>

商品名：ノースプレー

S01