

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

PRO



1/12L

タミ約 0.2 枚分

乾燥時間 約 30 分



必ず缶の底の隅々までよくかき混ぜてご使用ください。

特長・用途

● **特長** / 乾きが速く、色つやのよい美しい仕上げができます。
用途 / 日曜大工やホビー・工作、電気器具、自転車などの鉄部・木部に。(表示以外の用途には使用しないこと。)

品名・成分・塗り面積・塗装間隔・用具

品名: ラッカー
成分: ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
塗り面積: 0.25~0.4㎡(2回塗り)
乾燥時間: 約30分(20℃)、約1時間(冬期)
塗装間隔: 塗り重ねる時は1時間以上(20℃) 冬期は2時間以上
用具: 油性塗料用ハケ、マスキングテープ、ビニールシート、ウエス、ラッカーうすめる液

第2石油類 硝化綿ラッカーエナメル 危険等級III 火気厳禁



引火性あり



有害性あり



中味を使いきってから捨ててください

注意事項: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■ **塗装上の注意** ●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。**結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。**●塗りがえの場合には古い塗膜を侵すことがありますので、目立たない部分であらかじめ試し塗りをし、剥がれかけの古い塗膜やさびは皮スキワイヤーブラシなどを使って充分に落としてください。●あらかじめ汚れても差し支えない服装で作業してください。●塗装作業中は火気を避け換気をよくし、手袋やマスク、保護眼鏡等を着用してください。また、塗料を皮膚に長く触れさせないでください。●有機溶剤が含まれていますので塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●木部をきれいに仕上げるには「との粉」や「パテ」で目止めを行ってください。●**カンペラッカーうすめる液**以外でうすめないこと。●プラスチックなどラッカー系の溶剤で溶ける素材には使えません。

■ **取扱い上の注意** ●暖房器具の付近に置くと引火する場合があります。●塗装本来の目的以外には使用しないこと。●指定のうすめる液以外でうすめないこと。●塗装本来の目的以外には使用しないでください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分すること。

■ **保管上の注意** ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。●塗料はふたを完全にし、**容器のさびやすい所、直射日光が当たる場所を避けて冷暗所に保管すること。火気の近くでの保管厳禁。**

■ **救急処置** ●塗料が目に入ったり、塗装中に気分が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けること。

塗装方法/鉄部の場合(手袋を着用)

1. 剥がれかけた塗膜やさびなどは、サンドペーパー、ワイヤーブラシなどを使いよく落とします。
2. つやのある面に塗るときは、そのままでは塗料が付きにくいので、細かな目のサンドペーパーを軽くかけ、表面を荒らしてから塗ります。
3. 塗らない部分や境目は、あらかじめマスキングテープや新聞紙でカバーします。
4. 塗りにくい部分や隅などから塗り始め、広い面は最後に仕上げます。
5. 塗り替えなどで元の色が濃い場合は、下地に白を1回塗っておくと本来の色に仕上がります。
6. 刷毛がかすれたり塗りにくいときは、ラッカーうすめる液を3~5%加え、よく攪拌してください。
7. 塗り重ねる(2回塗り)ときは1時間以上おいてから重ね塗りに仕上げます。

●容器の色表示は、中味の色と多少異なることがあります。
●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方・色などによって多少異なります。

お客様相談室 ナビダイヤル有料 0570-001167
株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: カンペ工作用ラッカー Z01