

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT ハピオシールプロHG

専用コーキングガン不要 絞り出すだけで簡単施工

ハンドイヤー

外装

変成シリコンHM

施工後に水性塗料が塗れる

●外壁・外塀 ●コンクリート ●ブロック ●瓦屋根 ●トタン屋根 ●各種鋼板 ●サッシ ●タイル目地

外壁・外塀

屋根

サッシ

タイル目地

指触乾燥時間(20℃) **約60分**

ビビの修繕時間 **100ml** の補修足

防カビ剤 歴

☆☆☆☆☆

JSIA F

施工後塗膜厚は1日後~7日以内(20℃)

①直径約3mm時約9mm
②直径約6mm時約6mm
③直径約9mm時約3mm

特長

- 施工後の水性塗料の塗装が可能です。※塗装する場合は1日後から、7日以内に行ってください。(気温20℃、湿度50%の場合)
- 油性塗料・溶剤型塗料は塗装出来ません。
- チューブ式のため、そのまま簡単に使用できます。
- 耐寒・耐熱性(-40℃から90℃)があります。
- 60分程度で表面が固まりはじめ、36時間で完全に固まります。(膜厚2mm、20℃の場合) ※気象条件・形状により異なります。

ご使用方法

- ①作業をする前に、被着面は清掃し、充分に乾燥させてください。
- ②必要に応じて、被着体及びシーリング材に適したプライマーを均一に塗布してください。
- ③ネジ式ノズルをはずしてから防湿膜を完全に破ってください。ノズルは目地に合った太さに切って、本体に装着してご使用ください。
- ④目地の隅々までいきわたるように充てんしてください。
- ⑤ヘラ押し(仕上げ)は、充てん後すぐに行ってください。
- ⑥開封した商品は出来るだけ使い切ってください。

1. ノズルで防湿膜を破る

2. ノズルをカットし装着

3. 手で絞りながら施工

使用上の注意

- 本製品の施工面に塗料を上塗りする場合、施工面が未硬化の場合や塗料の種類により、ベタつきや仕上がり不良、又は充分な密着性が得られないことがありますので、あらかじめ確認の上ご使用ください。特に油性塗料・溶剤型塗料には適していません。●ガラス・大理石には使用出来ません。●水槽内、浴槽内には使用しないでください。●一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴムなど)と接触するとシーリング材が変色することがありますので、ご注意ください。●医療用など体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。●取扱い時には、必要に応じて保護眼鏡および保護手袋を着用してください。●長時間にわたり皮膚に付着したままにしないでください。●付着した場合はラッカーうすめ液でふき取り、石けん水でよく洗い落としてください。●目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診察を受けてください。●使用中及び保管の際に、鋭利な物との接触により、本品が破れないようご注意ください。●子供の手が届かない所に保管してください。●直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5~25℃)に保管してください。●指触乾燥時間、標準施工メートル数は、気象条件、形状により異なります。●開封した商品は長期間保存できません。

ノズル : PE
ノズル受部: PP
チューブ : PE,PA,M

変成シリコン混和物・
火気厳禁

MADE IN JAPAN

株式会社 **カンペハピオ** 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 kanpe@kanpe.co.jp ホームページ

子ビビヤナル 有料 0570-001167 <https://www.kanpe.co.jp>

商品名:変成シリコンHMアルミパウチ Y01