

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

特長

- 施行後の塗装が可能です。(油性塗料・溶剤型塗料は適しません)
- 1液成分型で作業性に優れています。
- 冬期でも押し出し性変化が微小です。
- 専用プライマーを使用することで、ほとんどの部材に対して優れた接着性が得られ、耐久性が向上します。
- 耐熱・耐寒性(-40℃から90℃)があります。
- 体積収縮が微小です。

使用方法


- 1.被着面は清掃・乾燥してください。
- 2.被着体及びシーリング材に適したプライマーを均一に塗布してください。
- 3.ネジ式ノズルをはずして防湿膜を完全に破ってください。(図1)
- 4.ノズルを適切な位置でカットしてください。(図2)
- 5.カートリッジ用ガンに装着し(図3)目地の隅々までいきわたるよう充て込んでください。
- 6.ヘラ押し(仕上げ)は充て込んで後すぐ行ってください。
- 7.塗装する場合は1日後から、7日以内に行ってください。(目安として気温20℃、湿度50%の場合)
- 8.開封したカートリッジは原則として使いきるようにしてください。残った場合は出来るだけ密閉保管してください。再使用時はノズル内硬化分を取り除きご使用ください。

使用上の注意

- 硝子、大理石には使用しないでください。
- 本製品の施工面に塗料を上塗りする場合、施工面が未硬化の場合や塗料の種類により、ベタつきや仕上り不良、又は十分な密着性が得られないことがありますので、あらかじめ確認の上ご使用下さい。特に油性塗料・溶剤型塗料には適していません。
- 取扱い時は必要に応じ保護眼鏡、保護手袋を着用して下さい。
- 目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 長時間にわたり皮膚に付着したままにしないでください。付着した場合はシンナーでふき取り、石けんでよく洗い落としてください。
- 換気の良い所でご使用ください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5~25℃)で保管してください。
- 容器の色表示は中身の色と多少異なる事があります。
- 指触乾燥時間、標準施工メートル数は、気象条件や目地形状により異なります。



標準施工メートル数



本製品は、建築・土木用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合には、使用者にてその安全性を事前に、ご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

“FOR CONSTRUCTION ONLY”

シリコーン混合物 火気厳禁
MADE IN JAPAN

ノズル
カートリッジ: PE

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ホームページ

〒570-0011 有科 0570-001167

http://www.kanpe.co.jp

商品名: 変成シリコーンHM

S01

MALESCO ハピオシールPRO

JSIA F☆☆☆☆

防カビ剤配合

施工後に水性塗料が塗れる

変成シリコーン HM

300ml

指触乾燥時間約 60分(20℃)

施工後
塗装する場合は
1日後~7日以内
(20℃)

カンペハピオ

- 建築内外装の目地 ●モルタル・コンクリートの目地・亀裂補修(VCカットシール)
- タイル目地 ●カーラ・鉄板・塩ビ鋼板・折板などの各種屋根材の接着
- プレハブハウス部材の目地 ●コンテナ・車輦のジョイント部