

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

グレー

グレー

MALESCO ハイオショナルPRO

変成シリコンLM

低モジュラスタイプだから  
サイディングボードにも最適

シーリング材

320ml

指乾乾燥時間  
約6時間(20°C)

特長

- 低モジュラスタイプで柔軟性に富んでいます。
- 塗料が上塗り出来る。
- 1成分形で作業性に優れています。
- 冬期でも押しし性硬化がゆるやか。
- 「変成シリコンLM用プライマー」を使用により、ひび割れの部材に対して優れた接着性が得られ、耐久性が向上します。
- 高熱、高湿度(-30°Cから90°C)が耐えます。
- 体積収縮が微少です。

用途

- サイディング、ALCの目地シーリング
- モルタル、コンクリートの亀裂補修(ベアメント目地)
- カラー鉄板、塩ビ鋼板、折板などの各種屋根材の接着、シーリング
- シリハコハコ部材の目地シーリング

ご使用方法

1. 被着面は清掃・乾燥してください。
2. 被着体に当社の「変成シリコンLM用プライマー」を均一に塗布してください。
3. ネジ式ノズルをはずして先端で防湿膜を完全に破ってください。<図1>
4. ノズルを適切な位置にてカットしてください。<図2>
5. カートリッジ用ガンに装着し<図3>、目地の隅々までいきわたるよう充てんしてください。
6. ヘラ押し(仕上げ)は充てん後すぐ行ってください。
7. 塗装する場合は1日おき、7日以内に行ってください。(目安として気温20°C、湿度50%の場合)
8. 開封したカートリッジは原則として使いきるようにしてください。残った場合は出来るだけ密閉し保管してください。再使用時はノズル内硬化分を取り除きご使用ください。

ご注意

●ガラス、大理石には使用しないでください。●本製品の施工面に塗料を上塗りする場合、施工面が未硬化の場合や塗料の種類により、ベタつきや仕上り不良、又は十分な密着性が得られないことがありますので、あらかじめ確認の上ご使用下さい。特に溶剤型塗料には適していません。●取扱い時は必要に応じ保護メガネ、保護手袋を着用してください。●目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診察を受けてください。長時間にわたり皮膚に付着したままにしないでください。付着した場合はラッカーつすめ液でふき取り、石けんでよく洗い落としてください。●換気の良い所で使用ください。●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意すること。●直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5~25°C)で保管してください。●容器の色表示は中身の色と多少異なる事があります。●指乾乾燥時間、標準施工メートル数は、気象条件や目地形状により異なります。●※本製品は、建築用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合には、使用者にてその安全性を事前に、ご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。



ノズル: PE



カートリッジ

シリコン混和物・火気厳禁  
MADE IN JAPAN

株式会社 カンパハピオ

大阪市中央区今橋2-6-14

★お問い合わせは、☎0120-167167

ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: 変成シリコンLM

NO1

標準施工メートル数



① カット時: 約 20 m

② カット時: 約 10 m

③ カット時: 約 5 m

