

### 塗装方法(手袋を着用)

- 施工面のゴミ、さび、かび、油分を取り除き、よく乾燥させてください。
- 塗らない部分は、必要に応じてマスキングテープなどでカバーしてください。
- 別の容器に必要量を移し油性刷毛で均等に塗布してください。
- 塗布後、30分～8時間以内にシーリング材を塗布してください。

### 注意事項

- 本品は皮膚に付着したり、蒸気を吸入するとかぶれや中毒、その他の健康障害を起こす恐れがあるので、取扱いには下記の注意事項を守ってください。
- 火気のある所や静電気の発生する所では使用しないこと。
  - 取扱い中は、換気を良くし、できるだけ皮膚にふれないようにすること。密閉箇所では有機ガス用防毒マスク、または送気マスク、保護手袋、保護メガネなどを着用すること。
  - 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行うこと。
  - 手や肌に付着した場合には直ちに拭き取り、石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けること。
  - 気分が悪くなった場合には、作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
  - 目に入った場合には、多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること。
  - 容器のさびやすい所、直射日光を避け、冷暗所に保管すること。火気近く及び高温部での保管厳禁。また、使用後は容器のふたをよくしめること。

4  
972910397227

スチール：容器  
キャップ  
プラスチック：プロテクター  
中栓



### 特長・用途

特 長:各種被着体とシーリング材との接着性、耐久性向上させる、塗りやすく乾きの速い下塗り材です。  
用 途:モルタル、石材、窯業系サイディング、金属との接着性、耐久性の向上。

※新部材や塗料、プラスチック、ゴム等は種類によっては本来の接着性を発揮しないことがあるので事前の確認試験が必要です。

### 品名・成分・塗装間隔

品 名:ウレタン樹脂溶液  
成 分:合成樹脂(ウレタン)、酢酸エチル  
塗装間隔:塗布後、30分～8時間以内にシーリング材を塗布します。

### 引火性あり



引火性の  
液体である。

### 有害性あり



有機溶剤中毒の  
恐れがある。

株式会社カンペハピオ  
大阪府吹田市江坂町1-23-20

★お問い合わせは、**0120-167167**  
ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名：変成シリコーン用プライマー

L01