

### 適応被着体

サイディング、ALC、モルタル、コンクリート、タイル目地

### 塗装方法(手袋を着用)

- ①施工面のゴミ、さび、かび、油分を取り除き、よく乾燥させてください。
- ②塗らない部分は、必要に応じてマスキングテープなどでカバーしてください。
- ③別の容器に必要量を移し油性刷毛で均等に塗布し、吸い込みの大きな多孔質面には充分に塗布してください。
- ④塗布後、30分～4時間以内にシーリング材を塗布してください。開封後は、できるだけその日のうちに使い切ってください。

### 注意事項

本品は皮膚に付着したり、蒸気を吸入するとかぶれや中毒、その他の健康障害を起こす恐れがあるので、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

- ①火気のある所や静電気の発生する所では使用しないこと。
- ②取扱い中は、換気を良くし、できるだけ皮膚にふれないようにすること。密閉箇所では有機ガス用防毒マスク、または送気マスク、保護手袋、保護メガネなどを着用すること。
- ③取扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行うこと。
- ④手や肌に付着した場合には直ちに拭き取り、石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けること。
- ⑤気分が悪くなったり場合には、作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
- ⑥目に入った場合には、多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けること。
- ⑦子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。
- ⑧容器のさびやすい所、直射日光を避け、冷暗所に保管すること。火気近く及び高温部での保管厳禁。また、使用後は容器のふたをよくしめること。
- ⑨やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙等に塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用すること。



プロテクター・中栓:  
プラスチック(PE)

キャップ・容器:  
スチール

# ALESCO ハピオシールPRO 变成シリコーン LM専用プライマー

乾燥時間  
約30分(20℃)  
冬期 約1時間

火気厳禁  
危険等級 II  
第4類 第1石油類

150ml  
標準施工面積  
4~6m<sup>2</sup>/L  
(1回塗り)

Lot No.: 缶底に記載

カンペハピオ

### 特長

- 「变成シリコーンLM」専用のプライマーです。
- 各種被着体とシーリング材との接着性・耐久性を向上させる。
- 塗りやすく乾きの速い下塗り材です。

※新部材や塗料、プラスチック、ゴム等は種類によっては本来の接着性を発揮しないことがあるので事前の確認試験が必要です。

### 品名・成分・塗装間隔・用具の手入れ方法

**品名:**ウレタン樹脂溶液  
**成 分:**合成樹脂(ウレタン)、酢酸エチル  
**塗装間隔:**塗布後、30分～4時間以内にシーリング材を塗布します。  
**用具の手入れ方法:**ラッカーライナー液で洗ってください。

### 引火性あり



引火性の液体である。

### 有害性あり



有機溶剤中毒の恐れがある。

株式会社カンペハピオ  
大阪府吹田市江坂町1-23-20

★お問い合わせは、**0120-167167**  
ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: 变成シリコーンLM用プライマー M01