

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT

白

作業時間短縮
サビ取り
不要

強力防サビ剤配合
サビを封じ込める

ポロポロ落ちるサビ
厚みのあるサビは
あらかじめ落としてください

1.6L

ツヤあり

標準塗り面積(1回塗り)

13~18㎡
タタミ約10枚分

乾燥時間(20℃)

約1.5時間 冬期約4時間

塗装間隔(20℃)

5時間以上 冬期8時間以上

うすめ液・ペイント
用具の後始末 うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

サビの上から塗れる 油性鉄部用

高防錆 高耐候 次世代型鉄部用塗料

防錆力と
光沢が優れた
油性タイプ

サビ止めと
上塗りが
一度でOK

高耐久
アクリル
シリコン
樹脂配合

紫外線
劣化防止剤
HALS
配合

Kanpe Hapio



★ご購入前に裏面の
用途詳細をご確認ください

●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。
●塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。
●底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

用途

※表示の用途以外には
使用しないでください。

- 門扉、フェンス、物置などの鉄製品およびタン
- サッシ・カーポートなどのアルミ・ステンレス製建材
- 板べい、ドア、ガーデニング用品などの屋内外の木製品
- 屋内外のかべ、ブロック塀などのコンクリート

×塗れない素材・場所 ■自動車、バイク、高級家具、フローリング床、コンクリート床、ビニールかべ紙 ■メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー、塩ビ鋼板 ■食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■ストーブなど高温部分 ■テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置いたりする椅子・棚 ■油・灯油などの掛かる所 ■吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) ■タイル、陶器、天然石 ■シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材 ■浴室内 ■常に水に浸かる所(プール・池)

特長

- 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力防サビ剤の効果により最高クラスの高い防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料です。
- 強力防サビ剤が防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。
- たれにくく塗りやすい速乾型塗料なので作業性が抜群です。
- 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防サビ剤、有機溶剤
乾燥時間: 約1.5時間(20℃)、約4時間(冬期)
塗装間隔: 塗り重ねる時は5時間以上(20℃) 冬期は8時間以上

塗装方法 / 鉄部の場合(手袋を着用)

1. 下地調整



■はがれかけている古い塗膜やポロポロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。
■油污れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。

2. マスキング



■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。
■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。

3. かくはん



■開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
■塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめます。(5%以内)

4. 塗装



■小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。

用具の手入れ方法

- 使い終わったバケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
- 使用済みの布(ウエス)、新聞紙などは必ず水でぬらしてから捨ててください。

取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

- ### ■塗装上の注意
- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終えてください。
 - 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
 - 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。
 - つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。
 - 有機溶剤が含まれていますので塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。トイレ・洗面所は塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。
 - 塗膜が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因となりますので、雨上がりや水洗いした時は1日以上乾燥させてから塗ってください。また、充分に乾燥していない木部にも塗れません。
 - 塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
 - 吸い込みのある面はつやが減少することがありますので、乾燥後、更に塗り重ねてください。
 - 「ざん色」は乾燥後でもこするとアルミ粉が付着する事があります。
 - 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年ぐらい放置後、表面のキラキラがなくなってから、本品を塗装します。
 - 新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上経ってから、「油性シーラー」を下塗りしてください。(シーラーは厚塗り厳禁)
 - 屋外の古いコンクリート・モルタル・サイディングに塗る時や、古い塗膜がある時は付着性向上のため、「油性シーラー」を塗ります。(吸い込み、劣化が少ない旧塗膜にはシーラーは不要です。)
 - コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、後塗可能な「屋外用パテ」などで埋めます。
 - やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。
 - 一度に厚く塗らないでください。 ●ペイントうすめ液以外でうすめないでください。
 - 火気のあるところでは塗らないでください。 ●塗装本来の目的以外には使用しないでください。
 - 取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。
- ### ■保管上の注意
- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
 - 塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光が当たる場所を避けて冷暗所に保管してください。(うすめた塗料は長期間保管できません。)
 - 火気の近くでの保管は厳禁です。
- ### ■救急処置
- ★目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 - ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
 - ★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けてください。
 - ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し、清浄な場所で安静にしてください。

一般色 / 非危険物(指定可燃物)
ざん色・ざん黒 / 第2石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: 油性鉄部用S

Z01



☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT

円吹きノズル

ガス抜きキャップ

強力防錆剤配合
錆を封じ込める

作業時間短縮
錆取り不要

錆の上から塗れる 油性鉄部用 スプレー

錆止めと
上塗りが
一度でOK

高耐久
アクリル
シリコン
樹脂配合

作業性抜群
タッチアップに
スプレー
タイプ

●鉄製品
●アルミ
●木製品

●トタン
●ステンレス

★ご購入前に裏面の
用途詳細をご確認ください

Kanpe Hapio

300ml

塗り面積 0.6~1.0㎡
(2回塗り) タタミの広さで約0.5枚分

乾燥時間 約30分
(20℃) 冬期は約1時間

●乾燥時間塗り面積の差は、気象条件塗る素材形状塗り方などによって多少異なります。
●キヤップの色は中身の色と多少異なります。
●使用期限は容器を破損し開封しない限り、未開封状態で約30ヶ月間有効です。
●ホリホリ錆取り効果は、ホリホリ錆取り剤と併用することで効果を発揮します。

用途

- 門扉、フェンス、物置などの鉄部、トタン
- サッシ、エクステリア建材などのアルミ・ステンレス
- クロムメッキ、亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)、ブリキ、真ちゅう、銅などの各種非鉄金属には、「非鉄金属用密着スプレー」を塗装してから本品を上塗りしてください。
- 屋内内外の木部にも塗装できます。
- ×塗れない素材・場所
 - 自動車、バイク、高級家具、床
 - ストブなど高温部分
 - 油・油垢などの掛か所
 - 吸い込みのない木材(プリント化粧・パネル板など)
 - アルメタン、重荷が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置いたりする椅子・棚
 - シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材
 - 浴室内
 - 常に水に浸かる所

塗装方法

1. 下地調整 ■はがれがいている古い塗膜がロポロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■塗らない部分や埃目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速度、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りすると乾くことがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややゆずめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗ってください。

取扱い上の注意

- 塗装上の注意 ●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人物、観音魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないください。●汚れても差し支えない服装を着てください。●作業中は半裸、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●塗料はた形円形に噴射されます。噴出口を回転させて、噴射の状態、スプレーを動かす速、仕上がり感などに事前に試してください。●日陰塗装がある場合は、塗料中の溶剤が塗装面をおかす場合がありますので、試し塗りを行って可燃性を確認の上、塗装を行ってください。●やむを得ず塗料を捨てる場合は、火気のない屋外で、新聞紙などに薄り広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のある所には塗らないでください。
- 保管上の注意 ●子供の手の届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はふたをし、破裂防止のため温度が高い、容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。
- 救急処置 ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所まで安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

特長


- 高耐久アクリルシリコン樹脂と特殊防錆剤の効果により、最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現したサビの上から直接塗る高性能鉄部用塗料です。
- 特殊防錆剤が防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。

品名・成分・塗装間隔

品名 名合成樹脂塗料
成分 名合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤
塗装間隔 塗り重ねる時は2時間以上(20℃)、冬期は6時間以上

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

- 廃棄時のみ、必ず自身を使い切ってからガス抜きしてください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気の近くで注意しないこと。
 ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
 ④火の中に入れてはいけないこと。
 ⑤使い切って捨てること。
 高圧ガス: DME

第2石油類 135ml 危険等級Ⅲ・火気厳禁・合成樹脂エナメル塗料

危険

●極めて可燃性 引火性の高いエナメル ●吸入すると有害
●皮膚刺激 ●強い目刺激 ●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
●発がんのおそれの疑い ●生殖機能、胎児への悪影響のおそれ
●臓器の障害 ●眼炎やめまいのおそれ ●水生生物に毒性

株式会社カペハピオ 大阪府中央区南2-6-14
 お問い合わせ先 カペハピオお客様相談室 ホームページ
 〒570-0017 0570-001167 https://www.kanpe.co.jp
 商品名: 油性鉄部用Sスプレー 201

キヤップ・フルム: プラスチック (PP)
 ガラス・プラスチック (PE)
 容器: スチール