

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



Kanpe Hapio

油性

アルミ用

3分
つや

シャッター・門扉
フェンス・窓枠・手すり



うすめ液・ペイント
用具の後始末・うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

乾燥時間

約30分(20℃) 冬期約2時間

塗装面積(1回塗り)

9~11m² タタミの広さ約6枚

●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。
●塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ液によって多少異なります。
●底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

特長

- アルミ建材との密着性に優れた塗料です。
- 排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。
- 落ち着いたつや感(3分つや)・色調保持を実現しました。
- たれにくく塗りやすい速乾型塗料なので作業性が抜群です。

用途

- シャッター、門扉、サッシ、バルコニー、カーポートなどのアルミ建材。
- カラーアルミ、アルミ建材、アルミ鋳物等のエクステリア建材。
- ステンレス、クロムメッキ、亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)、ブリキ、真ちゅう、銅などの各種非鉄金属には、下塗りに専用の「油性アルミ用下塗り剤」を塗装してから本品を上塗り塗装してください。
- 屋内外の鉄部、木部にも塗装できます。
- ★自動車・高級家具・塩ビ鋼板・銅板、フローリング、コンクリート床、常に水に浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・池)には不適。

- つやは3分つやに仕上がります。ブロンズ色、シルバー色は刷毛目のでやすいので、ペイントうすめ液で5~10%程度薄めてから塗装すると、きれいに仕上がります。

塗装方法 / アルミ建材の場合(手袋を着用)

- 1.下地調整 ■はがれかけている古い塗膜やさび(白または薄緑)が発生している部分は、皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーなどでよく落とし、油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布(ウエス)やダスターパケで掃除します。■アルミ建材は、各種表面処理が施されていますので、事前にサンドペーパーなどで表面をあらしてください。
- 2.マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ボリマスカーまたは新聞紙でカバーします。■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。
- 3.下塗り ■本品の付着性を向上させるため、「油性アルミ用下塗り剤」を下塗りしてください。(厚塗り禁止)■アルミサッシは、表面が劣化していない場合には下塗り剤の塗装は不要です。
- 4.かくはん ■開缶前に缶を逆さにして揺すり、容器のふたに手を添えて缶オープナーやマイナスドライバーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。■塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめます(5%以内)
- 5.塗装 ■下塗り塗料の乾燥後、小パケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、全面を塗ります。下地面の色が透ける場合は、2回塗りしてください。(厚塗り禁止)
- 6.あとしまつ ■使い終わったハケや用具は、布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れて保管します。■使用済の布(ウエス)、新聞紙などは、必ず水で濡らしてから捨ててください。

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(アクリル)、顔料、さび止め剤、有機溶剤
塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上(20℃)冬期は6時間以上

プロテクター: PE
キャップ・容器:
スチール
スチール缶
中身を使いきった
から捨ててください

取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意

●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終えてください。(特に冬場は注意してください)●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。●本品を塗装する場合は、下地面をサンドペーパーなどで表面をあらし、清掃してから塗装してください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●皮膚に付いた塗料はすぐにペイントうすめ液で拭き取り、石けん水で洗ってください。●一度に厚く塗り過ぎないでください。●有機溶剤が含まれていますので塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。●アルミ建材に直接塗る場合、本品の付着性を向上させるため、「油性アルミ用下塗り剤」を下塗りしてください。(厚塗り禁止)●鉄部塗装の場合、鉄の生地が出た所やさびやすい所は、「さび止め塗料」を部分塗りし、乾燥後、本品を塗装してください。●塗装面が濡れていたたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。また、充分に乾燥していない木部にも塗れません。●火気のあるところでは塗らないでください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用します。●塗装本来の目的以外には使用しないでください。●指定のうすめ液以外でうすめないでください。

■保管上の注意

●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
●塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光が当たる場所を避けて冷暗所に保管してください。火気の近くでの保管厳禁。

■救急処置

★目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
★手や肌に付着したとき: 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
★誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
★火気が悪くなったとき: 作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。

非危険物(指定可燃物) 火気厳禁

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先カンペハピオお客様相談室

ホームページ

ナビダイヤル有料 0570-001167

https://www.kanpe.co.jp

商品名: 油性アルミ用

X01

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



とうめい

油性

アルミ用 下塗り剤

非鉄金属
の下塗り

シャッター・門扉・フェンス・窓枠・手すり

カンペハピオ

0.5L

用具の
後始末
ラッカー
うすめ液

乾燥時間：約30分(20℃) 冬期60分
塗り面積(1回塗り)：4.5~5.5㎡
タタミの広さで約3枚分

表面

油性

アルミ用 下塗り剤

特長・用途

特長 ■塗料の密着が悪いアルミ建材、非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。■乾きが速く、透明に仕上がります。■ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗り塗装できます。

用途 ■アルミニウム、ステンレス、クロムメッキ、亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)、ブリキ、真ちゅう、銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り剤(表示の用途以外には使用しないこと)※亜鉛メッキ板・真ちゅうへ塗装する場合、油性(アルキド・フタル酸系)塗料は付着が悪いので、上塗りには適しません。●色は、とうめいに仕上がります。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔・用具

品名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
乾燥時間 約30分(20℃)、約60分(冬期)
塗装間隔 2時間以上乾燥させてから上塗りください。
用具 油性塗料用ハケ、ローラー、バケ、マスク、グテース、ビニールシート、布(ウエス)、受け皿、ラッカーうすめ液

塗装方法(手袋を着用)

1. はがれかけている古い塗膜やさび(白または薄緑)が発生している部分は、皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とし、掃除します。2. 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。3. 上塗り塗料の付着性を向上させるため、本品を下塗りしてください。(厚塗り禁止)4. 充分乾燥後(約2時間)、必ず上塗り塗装をしてください。5. 使い終わったハケや用具は、布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたラッカーうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れて保管します。6. 使用済の布(ウエス)、新聞紙などは、必ず水で濡らしてから捨ててください。7. 本品は、うすめずにご使用ください。

注意事項：塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

塗装上の注意 ●本品は下塗り用です。必ず上塗り塗装をしてください。●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。●有機溶剤が含まれていますので塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。●アルミ・ステンレスなどは、サンドペーパーなどで表面をあらし、清掃してから塗装してください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●皮膚に付いた塗料はすぐにラッカーうすめ液で拭き取り、石けん水で洗ってください。●一度に厚く塗り過ぎないでください。●塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。●常に水がかかる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・池)には塗れません。●塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。●火気のあるところでは塗らないでください。

取扱上の注意 ●やむを得ず塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用します。●塗装後は手洗い、うがいを充分にすること。●塗装本来の目的以外には使用しないこと。

保管上の注意 ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。●塗料はふたを完全に、容器のさびやすい所、直射日光が当たる場所を避けて冷暗所に保管すること。火気の近くでの保管厳禁。

救急処置 ●塗料が目に入ったり、塗装中に気分が悪くなった場合は、応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けること。

●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方によって多少異なります。



引火性あり
引火性の液体
である。



有害性あり
有機溶剤中重
金属がある。



スプレー剤
中身を抜いてから
捨ててください

第2石油類 危険等級Ⅲ
火気厳禁 合成樹脂クリヤー塗料

お問い合わせ先 **カンペハピオお客様相談室**
☎0120-167167

株式会社 **カンペハピオ**
大阪市中央区今橋2-6-14
ホームページ <http://www.kampe.co.jp>
商品名：油性アルミ用下塗り剤 PO1



裏面

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

丸吹き
ノズル

逆さ
吹き
出来る

KANSAI
PAINT

ガス抜き
キャップ

アルミ用 スプレー

3分
つや

シャッター・門扉・フェンス・
カーポート・手すりなどアルミ建材

★用途詳細は裏面をご確認ください

300ml

乾燥時間：約30分(20℃)

冬期2時間

塗り面積(2回塗り)：0.6~1.0㎡

タタミの広さで約0.5枚分

カンペハピオ

- 乾燥時間：塗り面積の表示は、気象条件、塗る飛び形状、塗り方などによって多少異なります。
- 使用前に容器をよく振ってからラッコーラウズ液を注ぎ、30秒以上静置してから使用してください。
- 本品以外の塗り重ねは避けてください。色が変化する可能性があります。
- 本品は30℃以下で保存してください。

使用用途

- シャッター、門扉、サッシ、バルコニー、カーポートなどのアルミ建材。
- カラーアルミ、アルミ建材、アルミ鋳物等のエクステリア建材。
- ステンレス、クロムメッキ、亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)、ブリキ、銅、真ちゅうなどの各種非鉄金属には、下塗り(油性アルミ用下塗り剤)または「非鉄金属用下塗り剤(プライマー)」を塗装してから本品を上塗りしてください。
- 屋内外の鉄部、木部にも塗装できます。

×自動車、高級家具、食器類、床面、熱いものを置くテーブル、ストーブの高温部、シリコン樹脂、フッ素樹脂など特殊処理した面、油が掛かる所、常に水に濡かるような所には使用出来ません。

特長

- アルミ建材との密着性に優れ、長期腐蝕から守ります。
- 落ち着いたつや感(3分つや)・色調保持を実現しました。
- 逆さにも吹きつけ出来る特殊ノズル仕様で、複雑に入り組んだ所にも簡単に塗装出来ます。

塗装方法

1. 下地調整 ■塗る面のゴミ、泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■塗らない部分や境界は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を十分に振り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。
- 噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りすると剥がれることがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラッコーラウズ液で洗ってください。

取り扱い上の注意

塗装上の注意 ●有機溶剤が含まれているので、塗装・乾燥中ともに換気をよくしてください。●人、物、観音魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れたも差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●旧塗膜がある場合は、ラッコーラウズ液が塗装面をおかす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。●塗り替える場合は剥がれかかった古い塗膜やさびを皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。●カラー・プロセスの場合、乾燥後でも塗膜表面を強くすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。●塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気の無い屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。

保管上の注意 ●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はキャップをし、**破裂防止のため**、湿度が高い時、容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。


殺菌処理 ●目に入ってしまった場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所であまり、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

品名・成分・塗装間隔

品名：合成樹脂塗料
成分：合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
塗装間隔：塗り重ねる時は2時間以上(20℃)、冬期は6時間以上

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れたも差し支えない所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指論に従ってください。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

危険

- 極めて可燃性の高いエアゾール
- 高圧容器：加熱すると破裂のおそれ吸入すると有害
- 発がんのおそれの疑い
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- 器器の腐食
- 眼炎又はめまいのおそれ
- 水生生物に毒性

第2石油類 一般色135ml シルバー・ブロンズ120ml 危険等級III・火気厳禁・合成樹脂エポキシ塗料

株式会社 **カンペハピオ** 大阪市中央区今橋2-6-14
お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 ホームページ
【ナビダイヤル 有料】0570-001167 <https://www.kampe.co.jp>
商品名：アルミ用スプレー 22-1



キャップ・ボタン・フィルム
プラスティック

容器：
スチール