

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

ALESCO

油性  
ツヤあり

白

作業時間が短縮できる  
これは便利



さび止めと上塗りが  
同時に出来る!

超速乾上塗り兼用さび止めカラー

サビテクト  
アクリルシリコン樹脂塗料

屋内外の鉄部・鉄製品に  
アルミ・ステンレスにも塗れる

1.6L

標準塗り面積(1回塗り)

13~18㎡

タタミ 約10枚分

乾燥時間(20℃)

約30分 冬期約2時間

うすめ液・ペイント  
用具の後始末 うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。

●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。  
●塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。  
●底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

### 用途

\*表示の用途以外には  
使用しないでください

■シャッター、門扉、雨戸、建材などの  
鉄部およびアルミ・ステンレス

#### ×塗れない素材・場所

- 自動車、バイク、高級家具
- 鉄・アルミ・ステンレス以外の金属  
(メッキ、真ちゅう、銅、ホーローなど)
- シリコン・フッ素・セラミックなど  
特殊加工された素材
- 常に水に浸かる所
- テーブル天面、常に衣服や物が  
接するイスや棚など
- 油、灯油などが掛かる所
- 火気のある所

### 特長

- 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、  
さび止めと上塗りが一度にできます。
- アクリルシリコン樹脂が紫外線、排気ガス、  
酸性雨、塩害の汚れに強い強靱な塗膜を  
形成します。
- アクリルシリコン樹脂が色合いや風合いを  
保つために耐候性を強化し、長期の耐久  
性を保ちます。
- 塗りやすく強靱な塗膜を作り、汚れにくく、  
優れた耐久性を発揮します。
- たれにくく塗りやすい超速乾型(30分)  
塗料なので作業性が抜群です。

### 品名・成分・用具・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料  
成分: 合成樹脂(アクリル・シリコン)、  
顔料、光安定剤、さび止め剤、  
有機溶剤  
乾燥時間: 約30分(20℃)、約2時間(冬期)  
塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上(20℃)  
冬期は6時間以上

### 塗装方法 / 鉄部の場合(手袋を着用)

#### 1. 下地調整

■はがれかけている古い塗膜は皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とし、油汚れはペイントうすめ液を含ませたウエスで拭き、塗る面のゴミはウエスやダスターバケで掃除します。

#### 2. マスキング

■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマーカーまたは新聞紙でカバーします。  
■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。

#### 3. かくはん

■開缶前に缶を逆さにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナードライバーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。  
■塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめます。(5%以内)

#### 4. 塗装

■小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。

#### 5. あとしまつ

■使い終えたハケや用具は、新聞紙などで拭き取り、その後ペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後、ビニール袋に入れて保管します。  
■使用済みの布(ウエス)、新聞紙などは必ず水でぬらしてから捨ててください。

非危険物(指定可燃物)  
合成樹脂調合ペイント・火気厳禁

### 取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

#### ■塗装上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終わってください。
- 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。
- つやのある旧塗膜や、アルミ・ステンレスなどは表面をあらし、清掃してください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 皮膚に付いた塗料はすぐにペイントうすめ液で拭き取り、石けん水で洗ってください。
- 有機溶剤が含まれていますので塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥してください。
- 塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
- 新しいタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のキラキラがなくなってから、本品を塗ります。
- 塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用してください。
- 一度に厚く塗り過ぎないでください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
- ペイントうすめ液以外でうすめないでください。
- 取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。

#### ■保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光が当たる場所を避けて冷暗所に保管してください。火気の近くでの保管厳禁。うすめた塗料は長期間保管できません。

#### ■救急処置

- ★目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。

スチール缶 中身を使い切ってから捨ててください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: サビテクト WO1

門扉  
フェンス  
シャッター  
機械器具  
各種金属

※購入前に裏面の用途詳細  
をご確認ください

カンペハピオ


☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

入り組んだ所狭い所も  
簡単に塗れる

細吹き  
ロングノズル

精吹き  
ノズル

ガス抜き  
キャップ



**作業時間が短縮できる**  
これは便利

さび止めと上塗りが  
**一度に出来る!**

上塗り兼用さび止め **カラー**

**サビテクト**  
アクリルシリコン樹脂塗料  
**スプレー**

ツヤあり

屋内外の鉄部・鉄製品に  
アルミ・ステンレスにも塗れる

- 門扉 ● フェンス
- シャッター ● 機械器具
- 各種金属

※用途詳細は裏面をご覧ください

**300ml**

塗布面積 **0.6~1.0㎡**  
(2回塗り) タタミの広さで約0.5枚分

乾燥時間 **約30分**  
(20℃) 冬期は約1時間

カンペハピオ

●乾燥時間：塗布後、塗料の乾燥には、気象条件による素材形状・塗り方・色などによって多少異なります。  
●使用後：容器を密閉し、保管してください。また、容器を密閉しておかない場合は、揮発成分が気味として発生し、塗料の性能が低下する場合があります。  
●使用後：塗料を密閉し、保管してください。また、容器を密閉しておかない場合は、揮発成分が気味として発生し、塗料の性能が低下する場合があります。  
●使用後：塗料を密閉し、保管してください。また、容器を密閉しておかない場合は、揮発成分が気味として発生し、塗料の性能が低下する場合があります。  
●使用後：塗料を密閉し、保管してください。また、容器を密閉しておかない場合は、揮発成分が気味として発生し、塗料の性能が低下する場合があります。  
●使用後：塗料を密閉し、保管してください。また、容器を密閉しておかない場合は、揮発成分が気味として発生し、塗料の性能が低下する場合があります。  
●使用後：塗料を密閉し、保管してください。また、容器を密閉しておかない場合は、揮発成分が気味として発生し、塗料の性能が低下する場合があります。  
●使用後：塗料を密閉し、保管してください。また、容器を密閉しておかない場合は、揮発成分が気味として発生し、塗料の性能が低下する場合があります。  
●使用後：塗料を密閉し、保管してください。また、容器を密閉しておかない場合は、揮発成分が気味として発生し、塗料の性能が低下する場合があります。

**使用用途**

- シャッター、門扉、雨戸など鉄部
- サッシ、エクステリア建材などアルミ・ステンレス
- クロムメッキ、亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)、ブリキ、真ちゅう、銅など各種非鉄金属には、下塗りには「非鉄金属用下塗り剤(プライマー)」を塗してから本品を上塗り塗してください。
- 屋内外の木部にも塗装できます。 ■ 付属のロングスプレーが本体より細かな部分の塗装に。
- × 自動車、高級家具、食器類、床面、熱いものを置くテーブル、ストーブの高温部、シリコン樹脂・フッ素樹脂など特殊処理した面、油が溜かる所・常に水に浸かるような所には使用出来ません。

**特長**

- 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度に出来るので、作業時間が大幅に短縮出来ます。
- アクリルシリコン樹脂が紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い、強靱な塗膜を形成し、長期の耐久性を保ちます。
- 細吹きロングスプレー付だから細かな部分も簡単に塗装出来ます。

**特長**

- 品名：合成樹脂塗料
- 成分：合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤
- 塗装間隔：塗り重ねる時は2時間以上(20℃)、冬期は6時間以上

**塗装方法**

1. 下地調整 ● 塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
  2. スケッチ ● 塗らない部分や境界は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
  3. 塗装 ● 塗る面を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口の間は、15~30cmの間隔をとってください。■ 噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■ 一度に厚塗りすると乾くことがありません(2~3回くらい塗り重ねてください)。
  - 入り組んだ所や狭い所にロングノズルを使用してください。
- 用具の手入れ方法** フラックうすめ液で洗ってください。


**取り扱いの注意**

**塗装上の注意** ●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人、物、観音機、ペット、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●旧塗膜がある場合は、塗料中の溶剤が塗装面をおかす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。●塗り替える場合は剥がれがけがたい塗膜やさびを皮さきやワイヤーブラシを使って充分に落とす(2回以上)ことが必要になります。●噴出した塗料は、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり感など事前に試ししてください。●塗った物を積み重ねてください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のある所では塗らないでください。

**ロングノズル使用上の注意** ●装着時に強く押し込み過ぎると塗料が漏れる場合があります。●使用後はノズルのつまりを防ぐ為、必ず逆にして空気をしてください。  
**保管上の注意** ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食・誤入らぬよう注意してください。●残った塗料はキャップを、**破裂防止のため**温度が高い容器がふやけやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。  
**救急処置** ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、痛みがあれば外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

**ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)**

- 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。
- 中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない服・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。



**火気と高温に注意**

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。  
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たると火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。  
④火の中に入れないこと。  
⑤使い切ったら捨てること。

高圧ガス：DME

危険



●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器・熱すると破裂のおそれ●吸入すると有害●発がんのおそれ●疑い●生体機能又は胎児への影響のおそれ●臓器の障害●眼炎又はめまいのおそれ●水生生物に毒性

第2石油類 135ml 危険等級Ⅲ・火気厳禁・合成樹脂エマルジョン塗料

株式会社カンペハピオ 大阪中央区今橋2-6-14  
お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 ホームページ  
〒570-0016 和歌山県 和歌山市 0570-001167 https://www.kanpe.co.jp  
商品名：サビテクトスプレー 22-1



キャップ・ボタン・フィルム  
：プラスチック

容器・ノズル：  
：スチール