

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



屋内外の鉄部、鉄製品、トタンの下塗り用

塗りやすく、乾けば雨にも強い高性能防さび塗料

速乾 水性さび止め

2L
1回塗り標準塗布面積
タタミの広さで
約 **16** 枚分
(24~30㎡)

あかさび色

水性塗料

| | |
|-------------------------------------|---|
| うすめる液 | 水 |
| 用具のあとしまつ | |
| 乾燥時間 | |
| 約 2 時間(20℃) 冬期:約 4 時間 | |

カンペハピオ

水性さび止め

| 特長・用途 | 塗装方法/鉄部の場合(手袋を着用) | 注意事項:塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。 |
|--|--|--|
| <p>特長: ■安全で塗りやすく取扱いも簡単な水性塗料。速乾で鉄部によく付着し、強力な防さび性を発揮します。</p> <p>用途: ■鉄製の門扉・さく・手すり・シャッター、トタン屋根、物置、鉄骨のさびを防ぐ下塗りに最適です。 (表示以外の用途には使用しないこと。)</p> | <p>1.下地調整 ■はがれかけの塗膜やさびは皮スキ・ワイヤーブラシなどでよく落とし、つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらします。油污はペイントうすめ液を含ませたウエスで拭き取り、ゴミ・泥などの汚れをきれいに清掃します。</p> <p>2.マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。 ■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。</p> <p>3.かくはん ■開缶前に缶を逆さにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーで開け、底の隅々まで十分にかき混ぜます。 ■塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)</p> <p>4.塗装 ■鉄の生地が出た所やさびやすい所は本品を部分塗りし、乾燥後全面に塗ります。</p> <p>5.上塗り塗装 ■本品乾燥後、水性塗料・油性塗料・トタン用塗料などの上塗り塗料を全面に塗ります。(ラッカー系塗料は除く)</p> <p>6.あとしまつ ■使い終わったハケや用具は新聞紙などで拭き取り、その後水でよく洗い、さらに中性洗剤入りの水で洗ってから陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 スチール缶 中身を使いきってから捨ててください。</p> | <p>■塗装上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早めに塗り終えてください。 ●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。 ●塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして十分に乾燥してください。 ●旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。 <p>■取扱い上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分すること。 ●塗装本来の目的以外には使用しないこと。 <p>■保管上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。 ●塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。(一度凍った塗料は使用不可。また、水でうすめた塗料は長期間保存できません。) <p>■救急処置</p> <ul style="list-style-type: none"> ★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗いできるだけ早く医師の診察を受けること。 ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けること。 ★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けること。 ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。 |
| <p>品名・成分・塗装間隔・用具</p> <p>品名: 合成樹脂塗料 成分: 合成樹脂(アクリル)、顔料、水 塗装間隔: 塗り重ねる時は4時間以上(20℃)、冬期は6時間以上 用具: 水性用ハケ、ローラーバケ、皮スキ、サンドペーパー、マスキングテープ、ウエス、ビニールシート、受け皿</p> | | |
| <p>●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。</p> <p>●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、うすめ方によって多少異なります。</p> | | |

●必ず缶の底の隅々までよくかき混ぜてご使用ください。

株式会社カンペハピオ 大阪府吹田市江坂町1-23-20
お問い合わせ先 **カンペハピオお客様相談室** ☎0120-167167
ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>