

ALESKO

油性塗料

# さび止め 高防錆力 速乾エポキシ プロ仕様

高性能エポキシ変成樹脂

●門扉 ●鉄さく ●フェンス ●物置 ●屋内外の鉄柱

**1.6L**

標準塗装面積(1回塗り)

18~22 m<sup>2</sup> タタミ 約11枚分

密着性・耐久性が強力

カンペハピオ

うすめ液 用具の あとしまつ	ペイント うすめ液
乾燥時間	
約30分 (20°C) 冬期 約1時間	

特長・用途	塗装方法(手袋を着用)	注意事項：塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。
<b>特長：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>塗りやすく、鉄部に密着する鉄部用速乾エポキシさび止め塗料。</li> <li>水性・油性(ラッカーコーティングは除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現。</li> <li>防錆顔料とエポキシ樹脂により防錆力がUPし、長期間さびの発生を防ぎます。</li> <li>今まで塗装できなかったアルミ製品に塗装できます。</li> <li>鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。</li> </ul> <b>用途：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>鉄部のさび止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨、物置、屋根、車体の下回り部分。(表示以外の用途には使用しないこと。)</li> </ul>	 <p>はがれかけの古い塗膜やさびは皮スキ、ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどでよく落とし、塗る面のゴミ・油分などの汚れをきれいに清掃します。</p>	<b>塗装上の注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>気温5°C以下の時、雨天、湿度の高い(85%以上)時および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早めに塗り終えてください。</li> <li>汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。</li> <li>皮膚に付いた塗料はすぐにペイント用液で拭き取り、石けん水で洗ってください。</li> <li>有機溶剤が含まれているので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくしてください。</li> <li>旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してください。</li> <li>シリコン樹脂・フッ素樹脂などの特殊処理をした素材には塗れません。</li> <li>うすめ過ぎや、塗膜が薄い場合は、1回塗りで仕上がることがあります。</li> <li>火気のあるところでは塗らないでください。</li> </ul>
<b>品名・成分・用具・塗装間隔</b> <p>品名：合成樹脂塗料(さび止め) 分：合成樹脂(エポキシ変成)、顔料、有機溶剤 具：油性用ハケ、ローラーバケ (その他の用具) サンドペーパー、マスキングテープ、ビニールシート、ウエス、ペイント用液など。</p> <p>塗装間隔：塗り重ねる時は3時間以上置いてから塗ります。(20°C)</p>	 <p>塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。</p>	<b>取扱い上の注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用します。</li> <li>指定のうすめ液以外でうすめないこと。</li> <li>塗装本来の目的以外には使用しないこと。</li> </ul>
<p>●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。</p> <p>●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る材料、形状、塗り方、うすめ方によって多少異なります。</p>	 <p>開缶前に容器を逆さまにして振ります。その後容器のふたに手をそえてマイナスドライバーで開け、底の隅々まで十分にかき混ぜます。</p> <p>■塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイント用液で少しうすめます。(5%以内)</p>	<b>保管上の注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。</li> <li>塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5°C以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。火気近くでの保管厳禁。</li> </ul>
<p>引火性あり 引火性の液体である。</p> <p>有害性あり 有機溶剤中毒の恐れがある。</p> <p>非危険物(指定可燃物)・合成樹脂さび止めペイント 火気厳禁</p>	 <p>■鉄の生地が出たところや、さびやすいところは本品を部分塗りし、乾燥後、全面に塗ります。</p> <p>■本品乾燥後、水性塗料、油性塗料(ラッカーコーティングは除く)・トタン用塗料などの上塗り塗料を全面に塗ります。</p>	<b>救急処置</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>★目に入ったとき：多量の水で十分に洗いできるだけ早く医師の診察を受けること。</li> <li>★手や肌に付着したとき：せっけん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化があるときには、医師の診察を受けること。</li> <li>★誤って飲み込んだとき：無理に吐き出さないで、すみやかに医師の診察を受けること。</li> <li>★気分が悪くなったとき：作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。</li> </ul>
	 <p>■使い終えたハケや用具は、まず、新聞紙などで拭き取り、その後、ペイント用液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れ保管します。</p> <p>■<small>スチール缶 中身を使いきってから捨ててください。</small></p>	<p>株式会社 カンペハピオ 大阪府吹田市江坂町1-23-20</p> <p>お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 ☎ 0120-167167</p> <p>ホームページ <a href="http://www.kanpe.co.jp">http://www.kanpe.co.jp</a></p>
		商品名：速乾エポキシさび止め H01



# さび止め 高防錆力 速乾工ポキシ

密着性・耐久性が強力 スプレー  
高性能工ポキシ变成樹脂



あかさび色  
つや消し

門扉・シャッター・フェンス・トタンなど  
鉄製品・アルミ建材

★用途詳細は裏面をご確認ください

乾燥時間

約30分(20°C)  
約1時間(冬期)

300ml

カンペハピオ

標準塗装面積(2回塗り)

1.5~2m<sup>2</sup>  
タタミ 約1枚分

## 用途

鉄製品・アルミ建材のさび止めに  
門扉・フェンス・物置・シャッター・  
トタン・鉄柱・鉄骨など

※この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り塗料で仕上げてください。  
※ラッカースプレーなどラッカーシステムの上塗りは出来ません。

特長

- 防錆顔料とエボキシ樹脂により防錆力がUPし、長期間さびの発生を防ぎます。
- アルミ建材にも塗装可能で、速乾型で作業性も抜群です。

### 塗装方法

- 1.下地調整 ■塗る面のゴミ、油分、さび、ヤニ、かびなどを取り除き、きれいに清掃してください。
- 2.マスク ●塗らない部分や模様目は、マスキングテープで新聞紙などでかぶさします。スプレー塗装は範囲間に飛び散るので注意してください。
- 3.塗装 ■塗装口を吹ききるときは容器を充分に振ってから噴出口との間に、15~30cmの間隔をとった状態で噴射の状態、スプレーを動かす速さで下地への影響、乾燥性、密着性などの確認した目立たない所であるかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りをするたる方がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やさすめにまんべんなく2~3回くい重ねて重ねください。


用意の手順と方法 フラックス用液で洗ってください。

### 取り扱い上の注意

- 塗装上の注意
- 有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中に火をよく換気をしてください。●人、動物、観賞魚、ベット類、食品等いかからぬようしてください。●気温30℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、油を離れてください。●それでも差し支えない服装で作業してください。●作業中手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●日焼け止めがある場合は、ラッカーソーラーが塗装面をおかす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。●塗装された場合には剥がれがかった古い塗膜をさびを皮スキーでやわらげたりをしても充分に落としてください。塗料はだ円形に噴射されます。噴出口には回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、上がり感などを事前に試して下さい。●ノズルが詰まつたときはピンなどで噴射口の塗料の膠を孔に押し込みないように注意しながら取り除き、スプレー・ボタンをラッカーソーラー液で洗ってください。●やわらげた塗料を捨てるときは、火氣のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、できるだけからかで、酸化ごとに捨てるください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは油をしないでください。●保管の上注意
  - 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食しないよう注意してください。●残った塗料はキャップをし、被裂防止のため温度が高くなる自動車内、暖房器具付近などに置かないでください。●正立保管してください。
  - 教訓処置
  - 人にに入った場合の直ちに大量の水で洗い、できるだけ手足の筋肉の筋膜を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んだり気が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静に、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は多くの石鹼水で洗い流し、痛み又は外觀に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

品名：合成樹脂塗料(さび止め)  
成分：合成樹脂(エボキシ変成)、顔料、有機溶剤  
塗装時間：塗り重ねる時は時間以上置くこと。(20°C)


### ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)



## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
  - ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
  - ③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
  - ④火の中に入れないこと。
  - ⑤使い切って捨てること。
- 高压ガス：DME



初めて可燃性の高いアノール・直射日光、  
熱湯煮沸・アルカリ性・油性薬品に近づけずそれ  
を影響のおそれの容器の萬事・脱気又はめまい  
のおそれ・水生物に非常に強い毒性。

第2石油類 150ml 危险等級III・火気厳禁・成形樹脂及び止め塗料

キャップ・ボタン・フィルム 容器：  
プラスチック

株式会社 カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 ホームページ

ナビゲーション 有料 0570-001167 https://www.kanpe.co.jp

商品名：速乾工ポキシさび止めスプレー(あかさび色) 22-1