

ALESKO

# 高防錆性塗料 超速乾さび止め 20分 プロ仕様

うすめ液・用具のあとしまつ
ペイントうすめ液
乾燥時間
約20分 (20°C) 冬期: 約1時間
標準塗装面積(1回塗り)
18~22m <sup>2</sup> タミ約11枚分

工事期間短縮にも対応できる  
アルキド系油性錆止塗料

1.6L

カンペハピオ

- 門扉 ●鉄さく
- フェンス ●物置
- 屋内外の鉄柱

特長・用途	塗装方法(手袋を着用)	注意事項: 塗料を正しく使っていただきため、必ずお読みください。
<b>特長:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 塗りやすく、鉄部に密着する鉄部用油性さび止め塗料。</li> <li>■ 超速乾(20分)、2時間で上塗りができるので作業効率が大幅にアップします。</li> <li>■ 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高める。</li> <li>■ 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。</li> </ul> <b>用途:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鉄部のさび止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨、物置、屋根、車体の下回り部分。 (表示以外の用途には使用しないこと)</li> </ul>	 <p>1.下地調整 ■はがれかけの古い塗膜やさびは皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどによく落とし、塗る面のゴミ・油分などの汚れをきれいに清掃します。</p>	<b>塗装上の注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 気温5°C以下の時、雨天、湿度の高い(85%以上)時および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早めに塗り終えてください。</li> <li>● 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。</li> <li>● 皮膚に付いた塗料はすぐにペイントうすめ液で拭き取り、石けん水で洗ってください。</li> <li>● 有機溶剤が含まれているので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくしてください。</li> <li>● 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。</li> <li>● シリコン樹脂・フッ素樹脂などの特殊処理をした素材には塗れません。</li> <li>● うすめ過ぎや、塗膜が薄い場合は、1回塗りで仕上がらないことがあります。</li> <li>● 火気のあるところでは塗らないでください。</li> </ul>
<b>品名・成分・用具・塗装間隔</b> <p>名: 合成樹脂塗料(さび止め) 分: 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 具: 油性用ハケ、ローラーバケ &lt;その他の用具&gt; サンドペーパー、マスキングテープ、ビニールシート、ウエス、ペイントうすめ液など。</p> <p>塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上置いてから塗ります。(20°C)</p>	 <p>2.マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。</p>	<b>取扱い上の注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用します。</li> <li>● 指定のうすめ液以外でうすめないこと。</li> <li>● 塗装本来の目的以外には使用しないこと。</li> </ul>
<p>●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。</p> <p>●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る材料、形状、塗り方、うすめ方によって多少異なります。</p>	 <p>3.かくはん ■開缶前に容器を逆さにして揺すり、その後容器のふたに手をそえてマイナスドライバーで開け、底の隅々まで十分にかき混ぜます。</p> <p>■塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめます。(5%以内)</p>	<b>保管上の注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。</li> <li>● 塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5°C以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。火気近くでの保管厳禁。</li> </ul>
<p>引火性あり</p>  <p>引火性の液体である。</p> <p>有害性あり</p>  <p>有機溶剤中毒の恐れがある。</p> <p>非危険物(指定可燃物)・合成樹脂さび止めペイント 火気厳禁</p>	 <p>4.塗装 ■鉄の生地が出たところや、さびやすいところは本品を部分塗りし、乾燥後、全面に塗ります。</p> <p>■本品乾燥後、水性塗料、油性塗料・トン用塗料などの上塗り塗料を全面に塗ります。</p>	<b>救急処置</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>★目に入ったとき: 多量の水で十分に洗いできるだけ早く医師の診察を受けること。</li> <li>★手や肌に付着したとき: セッケン水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化があるときは、医師の診察を受けること。</li> <li>★誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出さないで、すみやかに医師の診察を受けること。</li> <li>★気分が悪くなったとき: 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。</li> </ul>
	 <p>5.あとしまつ ■使い終えたハケや用具は、まず、新聞紙などで拭き取り、その後、ペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れ保管します。</p> <p>■スチール缶 中身を使いきってから捨ててください。</p>	<p>株式会社カンペハピオ 大阪府吹田市江坂町1-23-20 お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 ☎0120-167167 ホームページ <a href="http://www.kanpe.co.jp">http://www.kanpe.co.jp</a></p>

商品名: 超速乾さび止め

H01