

建物などの鉄部用下塗りに 上塗りは油性・水性塗料とも可能

門扉・フェンス・シャッター・鉄柱・鉄骨

★用途詳細は裏面をご確認ください



標準塗装面積(1回塗り) **2,5~3,5**m タタミ約1.8枚分

乾燥時間 約30分(20℃) 約1時間(冬期)

カンペハピオ

乾燥時間、 使用前に容器を良く振ってカラカラと音がしてから30 角 品はつや消れる後や使用 や容器の色表示は、、塗り面積の表示は、 を中断 しに仕上がります する際は噴出口がつまらな 中 身の色やつや と多少 **・**異なります。 ・形状・塗り方 よう容器を逆さにして2秒程度空吹きし 秒以上続けてかくはん ●容器を逆さによって多 し、使用中も時々かくはんしてくださいさにした状態では吹きつけ出来ません

噴出口をよく拭いてください

用 涂

※この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り塗料で仕上げてください。

品

鉄製品のさび止め用下塗りに

門扉・フェンス・物置・シャッター・ トタン・鉄柱・鉄骨など

自動車、高級家具、食器類、床面、熱いものを置く テーブル、ストーブの高温部、シリコン樹脂・フッ素 樹脂など特殊処理した面、油が掛かる所・常に水に 浸かるような所には使用出来ません。

塗装方法

■塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤ 二・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。 2.マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキン グテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗 装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■塗料を吹きつけるときは容器を充分に振 り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔を とってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速 さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のた め、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってくださ ■一度に厚塗りするとタレることがありますので、 塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべ んなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗ってください。

塗装上の注意/●有機溶剤が含まれているので 、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。● 人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないよう にしてください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿 度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗 らないでください。●汚れても差し支えない服装で 作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護 眼鏡などを着用してください。●日塗膜がある場合 は、ラッカー溶剤が塗装面をおかす恐れがあります で、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を ●塗り替えの場合は剥がれかかっ た古い塗膜やさびを皮スキやワイヤーブラシを使っ て充分に落としてください。●塗料はだ円形に噴 射されます。噴出口を回転させ、噴射の状態、スプ レーを動かす速さ、仕上がり感など事前に試してく ださい。●ノズルが詰まったときは針やピンなどで噴射 口の周りの塗料の膜を孔に押し込まないように注意し ながら取り除くか、スプレーボタンをラッカーうすめ液で 洗ってください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、 火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完 全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。● 人体や塗装目的以外には使用しないでください。 ●火気のあるところでは塗らないでください。

上の注意 /●子供の手が届かない所に保管し 誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗 料はキャップをし、破裂防止のため湿度が高い、容器が さびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動 車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立 保管してください

救急処置/●目に入った場合は、直ちに多量の水 で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。 ■蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合 は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医 師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は 多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化が ある時は、医師の診断を受けてください。



キャップ・ボタン・フィルム :プラスチック

容器: スチール

品名・成分・塗装間

名:合成樹脂塗料(さび止め)

さい。(20°C)

分:合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 塗装間隔:塗り重ねる時は2時間以上、ラッカー系塗料を 上塗りする時は10日以上経過後、塗装してくだ

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってく ださい。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外 で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますの で、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください ●廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。



高圧ガスを使用した可燃性の製品であ り、危険なため、下記の注意を守ること。 ①炎や火気の近くで使用しないこと。 ②火気を使用している室内で大量に使 用しないこと。③高温にすると破裂の 危険があるため、直射日光の当たる所 や火気等の近くなど温度が40度以上と なる所に置かないこと。 ④火の中に入 れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME



●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器 熱すると破裂のおそれ●吸入すると有害●皮膚 刺激●強い眼刺激●アレルギー性皮膚反応を起 こすおそれ●発がんのおそれの疑い●生殖能又 は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害●脚 気又はめまいのおそれ●水生生物に毒性

第2石油類 189ml 危険等級III·火気厳禁合成樹脂さび止め塗料

株式会社 カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンベハビオお客様相談室 ホームページ

ナビダイヤル 有料 0570-001167 https://www.kanpe.co.jp

商品名:速乾さび止めスプレー(あかさび色) 22-1