

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



工事期間短縮にも対応できる
アルキド系錆止塗料



速乾スプレー さび止めS



あかさび色
つや消し

門扉・フェンス・物置・シャッター・トタン・鉄柱・鉄骨

★用途詳細は裏面をご確認ください

乾燥時間(20℃)

約30分

約1時間(冬期)

300ml

標準塗装面積(1回塗り)

1.8~2.5m²
タタミ 約1.3枚分

カンペハピオ

- 乾燥時間: 塗った面の干き、泥、油分、さび、ヤニ、かびなど汚れを取りきりに清掃してください。
- 使用方法: 容器の色表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方・色などによって多少異なります。
- 本品は、やや消します。
- 使用後や使用を中断する際は噴出口がつまらないように必ず容器を逆さまにしてください。
- 一度に厚塗りするのは容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔でください。■噴射の状態、スプレーを動かす度、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のために、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。
- 一度に厚塗りするのは容器を充分に振り、塗る面に平行に移動しながら、ややうすにまんべんなく2~3回くらり、塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラフツマフス液で洗ってください。

塗装方法

1. 下地調整 ■塗る面のゴミ、泥、油分、さび、ヤニ、かびなどを汚れを取りきりに清掃してください。
2. マーキング ■塗らない部分や境界線は、マスクシート、新聞紙などをかべます。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。

3. 塗装 ■塗料を吹きかけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔でください。■噴射の状態、スプレーを動かす度、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のために、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。
4. 一度に厚塗りするのは容器を充分に振り、塗る面に平行に移動しながら、ややうすにまんべんなく2~3回くらり、塗り重ねてください。

取り扱い上の注意

- 塗装上の注意 ●機会溶剤が含まれているので、塗装中などに換気をよく行ってください。●人物、飼育魚、貝類等にかからないようにしてください。●気温5℃以下での時や、雨、湿度の高い時(85%)においても、塗る面は、塗らないでください。●汚れて差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●塗装場面で火災がある場合は、ラッカ溶剤が塗装表面でかねて燃えますので、吸いきりを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。●塗り替えた場合は剥がれかれた古い塗膜やさびを落とすときやワイヤーブラシを使用して充分に落としてください。●塗料は円形に噴射されます。噴出口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす度、仕上がり感などを事前に見てください。●スプレーが詰まってしまったときや針やビンなどで噴射口の周りの塗料の膜を剥り落とすときは、火気のない屋外で、新聞紙などを塗り広げて、完全に乾かしてから再度同じようにして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。

- 保管上の注意 ●子供の手が届かない所に保管して飲食、飲食しないとよいと見えます。●落した塗料はキャップをし、防爆防止のため温度が高い容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる室内へ、暖房器具附近には置かないでください。●正しく保管してください。●入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できれば耳鼻咽喉科医師の診断を受けてください。●火気、ガス等を吸い込んでしまうことがあります。空気の清浄な場所で安静に、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は、多くの石鹼水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

●危険 ●燃え易い。 ●刺激性。 ●毒物。 ●生物活性アレルギー。 ●火気による危険。 ●酸素の障害。 ●酸素不足による危険。

※この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り塗料で仕上げてください。

用途

鉄製品のさび止め用下塗りに
門扉・フェンス・物置・シャッター・
トタン・鉄柱・鉄骨など

X 自動車、高級家具、食器類、床面、熱いものを置くテーブル、ストーブの高温部、シリコン樹脂・フッ素樹脂など特殊処理された面、油が掛かる所・常に常に水に浸かるような所には使用出来ません。

品名・成分・塗装间隔

名: 合成樹脂塗料(さび止め)
成分: 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
塗装间隔: 塗り重ねる時は時間以上、ラッカ・系塗料を塗り終える時は10日以上経過後、塗装してください。(20℃)

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れないこと。
⑤使ったて捨てる。

高圧ガス: DME

●燃焼可燃性の高いエチレン●圧縮容器: 残すと破裂の恐れがある●吸湿する性質がある●火気の近くで使用しないこと。
●火気による危険。 ●酸素不足による危険。
●火気による危険。 ●酸素不足による危険。
●火気による危険。 ●酸素不足による危険。

第2石油類 135ml 危険等級III: **火気厳禁** 合成樹脂さび止め塗料

株式会社 カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-14-6

お問い合わせ先: カンペハピオお客様相談室 | ホームページ

オフィシャル有料: 010-001167 www.kankeo.jp

商品名: さび止めスプレーS(あかさび色) 22-1