

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT

丸吹きノズル

ガス抜きキャップ付

# ジンクリッチ

## スプレー

zinc rich



4 972910 368548

シルバー

420ml

標準塗装面積 (1回塗り)

1.4㎡

タタミ約0.8枚分

乾燥時間

約20分(20℃)

約40分(冬期)

カンペハピオ

●乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件、塗材形状、塗り方、色などにより多少異なります。  
 ●キヤップや容器の色表示は、中身の色や多少異なります。  
 ●使用前に容器を良く振って「ジンクリッチ」が音から30秒ほど経過後に「カンペハピオ」の表示が確認できたら使用可能です。  
 ●使用後や使用を中断する際は噴出口が閉まらないよう、必ずキャップをしっかりと閉めてください。  
 ●本品は必ず完全に仕上がりませす。

**用途** 鉄部や亜鉛メッキ面の溶接部の補修塗装。門扉・フェンス・ベランダの鉄部のさび止めに。(自動車、高級家具、食器類、床面、シリコン樹脂、フッ素樹脂など特殊処理した面、油や薬液が掛かる所・常に水に濡かるような所には使用出来ません。)

**特長** 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレーで、亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。速乾性で、約200℃の耐熱性があります。シルバーは上塗りせず、そのまま仕上げます。※2コートする場合は下塗りに「ジンクリッチスプレーグレイ」を使います。

**塗装方法**


1. 下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油・分・さび・ヤニなどが汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■塗らない部分や項目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口の間は、約30cmの間隔をとってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りするとタレることがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややすまにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

**用具の手入れ方法** ラッカーうすめ液で洗ってください。

**取り扱い上の注意**

- 有機溶剤が含まれているので塗装中にも換気をよくしてください。
- 人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●目眩・頭痛がある場合は、ラッカー溶剤が塗装面をおかす恐れがありますので、試し吹を行って性状の確認の上、塗装を行ってください。●塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜やさびを皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。●塗った物を置く場所には塗らないでください。●乾燥後も塗料の量を強くすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。
- 保管上の注意** ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はキャップをし、破裂防止のため湿度が高い、容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、場所器具付近には置かないでください。●正立保管してください。
- 救急処置** ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にしてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

**品名・成分・塗装間隔**  
 品名: 合成樹脂塗料(さび止め)  
 成分: 合成樹脂(エポキシ樹脂)、顔料、有機溶剤  
 塗装間隔: 塗り重ねる時は40分以上(20℃)、冬期は2時間以上



**火気と高温に注意**

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。  
 ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
 ③高温にするや破裂の危険があるため、直射日光の当たった所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。  
 ④火の中に入れてはいけないこと。  
 ⑤使い切って捨てること。

**高圧ガス = DME**

<b>危険</b>	●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器: 熱すると破裂のおそれ●飲み込むと有害●皮膚に接触すると有害●吸入すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ●遺伝性疾患のおそれの疑い●発がんのおそれの疑い●生殖能又は胎児又はそのおそれ●臓器の障害●火気又は火まいたのおそれ●水生生物に非常に強い毒性
-----------	---

第1石油類210ml・危険等級Ⅱ・火気厳禁  
 合成樹脂エナメル塗料  
 キャップ・ポタン・フィルム  
 容器: プラスチック  
 スチール

**株式会社カンペハピオ**  
 大阪市中央区今橋2-6-14  
 お問い合わせ先  
 カンペハピオお客様相談室  
 〒570-0017 0570-001167  
 ホームページ  
 https://www.kanpe.co.jp  
 商品名: ジンクリッチスプレー(シルバー) 22-1