

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



Hapio Indoor wall paint is environmentally-friendly and ideal for your livingrooms, kitchens, bedrooms and kids rooms

水性

1回塗り
落ち着いたつや
(2分つや)

アクリル系

室内かべ用 塗料

リビング、キッチン、
玄関ホール、寝室、
子供部屋、洗面所、浴室

ビニールかべ紙の上からも直接塗ることができます

シックハウス対応
低VOC塗料

たばこの臭い、腐敗臭、ペット臭、など不快な臭いを強力に吸収して閉じ込める機能があります。

1.6L

うすめ液・
用具の
後始末
水

乾燥時間:約1時間
塗り面積(1回塗り):11.2~16㎡
タタミの広さで約8.2枚分

カンペハピオ



●容器の色表示は、中身の色やツヤと多少異なることがあります。
●塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。
●底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

用途

*表示の用途以外には使用しないでください

室内部屋かべ(リビング・キッチン・洗面所・寝室・子供部屋・玄関ホール)、
ビニールかべ紙、室内コンクリートかべ、浴室かべ。

×塗れない素材・場所
床面、常に水に浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・池)、
シリコン樹脂、フッ素樹脂、ユニットバス、ホーロー、タイル、陶器、天然石、
ステンレスには使用できません。

特長

- タバコ・アンモニア・アミン・硫化水素・メルカプタンの五大不快臭およびペット臭や生活不快臭を除去します。(不快臭の除去能力の保持期間は、環境により変動します。)
- この塗料のVOC(揮発性有機化合物)含有量は0.5%以下で、(社)日本塗料工業会の目標基準1%を大きく下回っています。
- シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。
- 卵の殻位の落ち着いた微光沢(2分つや)に仕上がります。
- 汚れがつきにくく、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。
- アクリル・シリコン樹脂が強い塗膜を作り室内のかべを美しく保ちます。
- 防カビ剤配合で、カビの発生を防ぎます。
- ビニールかべ紙にはシーラーなしで直接塗れます。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防カビ剤、水
乾燥時間: 約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上(20℃)
冬期は4時間以上

塗装方法/ビニールかべ紙の場合(手袋を着用)

1 下地調整

はがれかけのかべ紙は接着剤で補修し、油污れや手あかは中性洗剤やペイントうすめ液で拭き取ります。

2 マスキング

塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマスカ、または新聞紙でカバーします。

3 かくはん

開缶前に缶を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえてマイナドライバーや缶オープナーなどで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめます。(5%以内)

4 塗装

まずは刷毛で隅など塗りにくい所から先に塗ります。

5 塗装

広い面はローラーで塗ります。高いかべや天井はつぎ柄をつけて塗ると便利です。

用具の手入れ方法

使い終えたハケや用具は新聞紙などで拭き取り、水で充分に洗い、さらに中性洗剤入りの水で洗ってから、陰干し後、ビニール袋に入れて保管します。

取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意

- 気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)ときには塗らないでください。
- かびのある所は、かび取り剤またはキッチン用漂白剤で除き、ヌメリがなくなるまで水洗後、濡れウエスで充分に拭き取り、乾燥させます。
- 塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥させてください。特に、浴室・洗面所は換気をよくし、塗装後1日以上は水、湯気がかからないようにしてください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりが確認してください。また、一部のビニールクロスには塗料が付着しないものもあります。
- 下地があらぬ面、すべすべした面や塗り替えなどで濃い色の上に塗るときは、1回塗りでは仕上がらないことがあります。事前に白を塗っておくきれいに仕上がります。
- 布(織物)かべ紙に塗る場合は本品を水で1:1にうすめて下塗りとしてご使用ください。尚、30分以内に使い切れる量を少量ずつ調整してください。1~2日乾燥させてよく乾いた事を確認の上、本品を上塗りしてください。(うすめる場合は5%以内)
- 京壁・砂壁・繊維壁・土壁に塗る時は、素地の表面を固めるため、「和室壁用下塗り剤」を下塗りしてください。
- 新しいコンクリートやモルタル面に塗るときは、施工後1ヶ月以上経ってから「水性シーラー」(厚塗り禁止)、または本品と水を1:1の割合いでうすめた塗料を下塗りしてください。
- 塗装面が濡れていたり、湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。
- 塗る面のひび割れや小さな穴などはかべ修復用パテで埋め、乾燥後平らに研磨して清掃してから塗ってください。
- しみ、クレヨン、ヤニなどの汚れは事前に中性洗剤やペイントうすめ液で拭き取るか、細かいサンドペーパーで落としてください。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。
- 取っ手は真ん中付近を持って使用してください。また取っ手にロープをかけたの持ち運びは厳禁です。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。

■保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。水でうすめた塗料は長期保存できません。)

■救急処置

- ★目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出ささないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

【ナビダイヤル 有料】0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: 室内かべ用塗料

スチール缶

中身を覗きこむから捨ててください

22-1