

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

ALESCO

水性

# 水性 コンクリートフロア

ツヤあり

工場・倉庫・駐車場・遊歩道・ベランダ・テラス  
コンクリート・モルタル・アスファルト床面

●用途詳細は裏面をご覧ください。

PRO  
プロ仕様  
防ジニテックス

16L

高耐摩耗  
摩耗・摩擦に強い 駐車場にも塗れる



高耐水  
水に強く 屋外でも塗れる



高光沢  
優れたツヤ



防塵  
ほこりを防ぐ

防汚  
汚れを防ぐ

カンペハピオ

●●● 容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。  
●●● 底に顔料が沈んでいますが、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。


## 用途・特長

- 用途 ■ベランダ・テラス、階段、廊下、駐車場、工場・倉庫、遊歩道、サイクル道路などのコンクリートやモルタル、アスファルトの床面  
■溶剂の使用できない一般工場や倉庫  
\*カラーコンクリート・強化コンクリート・陸屋根(軽量コンクリート)には塗れません。  
\*簡易アスファルト(ロードローラーで均一にしていないアスファルト面)は、塗装後にアスファルトが持ち上がるので塗れません。  
\*フォークリフトが頻繁に走る床には塗れません。  
\*常に水が浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・油)、静電気を嫌う床には塗れません。  
\*タイル・陶器・天然石には塗れません。
- 特長 ■耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。  
■1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。  
■防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。  
■高光沢で美しいツヤが長持ちします。  
■簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。  
■乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。

## 品名・成分・乾燥時間・塗装間隔・用具

品名: 合成樹脂塗料  
成分: 合成樹脂(アクリル)、顔料、水  
乾燥時間: 約2時間(20℃)、約4時間(冬期)  
《モルタル、コンクリート及び塗り替えの場合》  
塗装間隔: 6時間以上(20℃)  
歩行可能時間: 半日以上(20℃)  
完全硬化: 4日以上(20℃)  
《アスファルトの場合》  
塗装間隔: 6時間以上(20℃)  
歩行可能時間: 1日以上(20℃)  
完全硬化: 4日以上(20℃)  
用具: 水性塗料用ハケ、ローラー、受け皿、マスキングテープ、ビニールシート、布(ウエス)

## 塗装方法 : コンクリート床(手袋を着用)



■はがれかけの古い塗膜は、ディスクワイヤーブラシなどでよく落とし、ゴミ・油分・泥・苔などの汚れや白い粉が付く状態の塗膜はデッキブラシなどで水洗し、充分に乾燥させます。



■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマーカーまたは、新聞紙などでカバーします。



■未塗装面や塗り替えて、7~8年以上経過して劣化した旧塗膜には、付着性向上のため、当社の「水性カチオンシーラー」または「油性密着シーラー」を塗ります。



■ひび割れや穴は、下塗り剤を塗装後、充分に乾燥させてから、エポキシパテなどで充填してください。



■顔料成分が沈澱していますので本体を逆さにして揺すり、フタを開けてから充分かき混ぜてください。



■下塗りが充分乾燥後、本品をハケとローラーで塗ります。乾いてからもう一度塗って仕上げます。粘度が高く塗りやすい場合は、少量の水でうすめます(5%以内)。




■使い終わったハケや用具は、まず新聞紙などで拭き取り、容器に溜めた水で洗い、さらに、中性洗剤入りの水で洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。

## 取扱い上の注意:塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

- 塗装上の注意
- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないください。結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。
  - 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。
  - 雨上がりや水洗いしたときは1日以上乾燥させてから塗ってください。
  - 新しいコンクリートやモルタル面は、施工後40日以上経ってから、当社の「水性カチオンシーラー」または「油性密着シーラー」を下塗り後、塗装してください。
  - コンクリートの種類が不明の場合、必ず目立たないところで試し塗りし、付着性の確認を行ってください。
  - アスファルト面や溶剂の使用できない所での下塗りには、当社の「水性カチオンシーラー」を使用してください。
  - 新しいアスファルト面は、施工後約2週間以上経ってから表面の油分を中性洗剤で取り除きます。夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で表面が熱くなる前に終わってください。熱いと塗膜の泡吹きの原因になります。
  - つやのある旧塗膜のある場合は、サンドペーパーやワイヤーブラシなどで表面を荒らし、粉をよく掃除してから塗ってください。
  - 汚れも差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
  - 皮膚に付いた塗料はすぐに水で拭き取り、石けん水で洗ってください。
  - 塗装後、半日以上乾燥後で歩行は可能となりますが、重いものを設置する場合は、2日以上乾燥させてください。
  - 塗膜が濡れているり乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。
  - やむを得ず塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用します。
  - 一度に厚く塗り過ぎないでください。 ●水以外でうすめないでください。
- 保管上の注意
- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
  - 塗料は完全にふたをし、容器のさびやすい所、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。水でうすめた塗料は長期保管できません。)
- 救急処置
- ★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗いできるだけ早く医師の診察を受けてください。
  - ★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
  - ★誤って飲み込んだとき : 無理にはき出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
  - ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

危険



●重篤な眼への刺激 ●発がんのおそれの疑い ●(生)機能、胎児への悪影響のおそれ ●腐食の障害

スチール缶 中身を使い切ってから捨ててください。

製造元: 水谷ペイント 株式会社  
販売元: 株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14  
お問い合わせ先: 株式会社カンペハピオお客様相談室  
ホームページ  
ナビダイヤル 有料: 0570-001167 <http://www.kanpe.co.jp>  
商品名: 水性コンクリートフロア用 T01