

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



白

アスファルトや  
コンクリート面の  
標示や区画線引きに

屋外用 水性 つやけし

# パーキング ライン

道路線引き用塗料

- 駐車場 ●
- ガレージ ●
- 倉庫・工場 ●
- 車庫・商店 ●

スベリ止め用  
ケイ砂入り

# 2kg

塗り面積:

1回塗り 3.3~5㎡

タタミの広さ約2.6枚

10cm幅ライン

33~50m

乾燥時間:

約2時間(20℃)

冬期は約4時間

うすめ液・  
用具の後始末 水

※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。

●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。  
●塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ液の割合によって多少異なります。  
●底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

### 特長・用途

#### 特長

- アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。
- ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。
- 落ち着いたつやけしに仕上がります。

#### 用途

- アスファルト面、コンクリート面の駐車場、車庫、工場内や倉庫の通路、ガレージの区画線引き標示面。
- (表示以外の用途には使用しないこと。常に水につかる所(プール・池など)には塗れません。)

### 品名・成分・乾燥時間・用具

品名：合成樹脂塗料  
成分：合成樹脂(アクリル)、顔料、水  
乾燥時間：約2時間(20℃)、  
約4時間(冬期)  
塗装間隔：4時間以上(20℃)、  
冬期は8時間以上  
駐車可能：48時間以上乾燥後  
時間(厚塗りした場合や冬期は  
乾燥時間が長くなります。)  
用具：水性塗料用ハケ、ローラー、  
マスキングテープ、  
ビニールシート、  
布(ウエス)、受け皿

スチール缶 中身を使いきってから捨ててください


### 塗装方法(手袋を着用)

#### 1.下地調整



■塗る面のゴミ・油分・かびなどは皮スキ・ワイヤーブラシ・デッキブラシなどでよく落とし、油污は洗剤やペイントうすめ液で落とします。水洗後は十分に乾かします。

#### 2.マスキング



■線引きの場合、マスキングテープやチョークを使い、塗り幅の区画線をテープ貼り、または下書きし、それにそって塗るとききれいに線が描けます。

#### 3.下塗り



■塗料の付着をよくし、吸込みを止めるため、当社の「油性密着シーラー」を下塗りとして1回塗ります。(厚塗り厳禁)但し、アスファルト面にはシーラーの代わりに、本品を少しうすめて(5%以内)直接塗ります。

#### 4.かくはん



■開缶前に缶を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえてマイナスドライバーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。  
■塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)

#### 5.塗装



■下塗り塗料の乾燥後、本品を塗ります。  
■塗装は3~4インチ幅のローラーが便利です。特に磨耗のはげしい所は十分に乾いてから2回目塗って仕上げます。

### 用具の手入れ方法

■使い終えたハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めた水でよく洗い、さらに中性洗剤入り水で洗って陰干し後ビニール袋に入れて保管します。

### 取扱い上の注意：塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

#### ■塗装上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりが感を確認してください。
- 一度に厚く塗らないで、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥してください。
- つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。
- 公道などは個人でライン引き・マークを描くことは禁じられています。
- 塗装する面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。
- 新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上経ってから、当社の「油性密着シーラー」を下塗りしてください。
- 塗り替えの時、劣化したコンクリート・モルタル面に塗る場合は付着性向上のため、当社の「油性密着シーラー」を下塗りしてください。(劣化が少ない旧塗膜はシーラーは不要です。)
- シーラーの厚塗りは厳禁です。
- 塗り終わったら、塗料が乾ききらないうちにマスキングテープをゆっくりとはがしてください。乾くと、はがす時に、塗料の端が欠けることがあります。
- 水以外ではうすめないでください。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用してください。

#### ■保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。また、うすめた塗料は長期保管できません。)

#### ■救急処置

- ★目に入ったとき:多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき:石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき:無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★気分が悪くなったとき:作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: パーキングライン

W01

カンペハピオ